



**Bendrosios
montavimo
rekomendacijos –
Intoo 55**

Laikymas ir transportavimas

Dėžės turi būti laikomos ir transportuojamos ant lygaus paviršiaus tvarkingose krūvose, kartonines dėžes visada laikykite paguldę ir niekada nedėkite jų vertikaliai / ant šono. Dėžių nelaikykite labai šaltoje (mažiau nei 2 °C), labai karštoje (daugiau nei 27 °C) arba drėgnoje vietoje.

Prieš montuojant

Apžiūra

Prieš montuodami įsitikinkite, kad gaminys yra apžiūrėtas ir patikrintas tinkamomis apšvietimo sąlygomis, ar nėra pažeidimų, defektų ar pakitimų. Patikrinkite, ar spalvos atitinka užsakytąsias, yra reikiami kiekiai ir nėra matomų dėžių pažeidimų. Montuodami patikrinkite Intoo 55 plokštes, ar nėra matomų defektų. Nemontuokite jokių plokščių, kurios turi kokių nors trūkumų. Rekomenduojame kiekvienam įrengiamam plotui visada naudoti vienos gamybos partijos medžiagas, nes negalime garantuoti, kad skirtingų partijų atspalvis atitiks. Žinokite, kad tam tikras dizainas gali natūraliai skirtis. Taip pat rekomenduojame gaminį maišyti arba imti pakaitomis iš skirtingų dėžių.

Esant defektų, kurie pastebimi prieš montuojant, Moduleo® niekada neprisiims atsakomybės už ardymo ir pakartotinio klojimo išlaidas. Montavimas reiškia gaminio priėmimą.

Tinkamumas

- Intoo 55 galima kloti ant betono, cementinio išlyginamojo sluoksnio, anhidrito (kalcio sulfato), medienos ir keraminių plytelių, kurios buvo tinkamai paruoštos (žr. „Grindų paruošimas“).
- Intoo 55 tinka visų tipų paaukštintoms grindims pagal EN12825. Kadangi šis standartas sukurtas atsižvelgiant į kiliminių plytelių klojimą, aprašyto lygumo lygio gali nepakakti, kad būtų pasiekta geriausia pasiekama (metodas) estetika. Padidinus pakeliamųjų grindų lygumą daugiau, nei nurodoma standarto reikalavimuose, estetinė išvaizda dar labiau pagerės. Rekomenduojame surengti susitikimą prieš montuojant su visomis susijusiomis šalimis, kad būtų susitarta dėl leistinų nuokrypių.

- Intoo 55 galima naudoti su įprastinėmis grindų šildymo ir vėsinimo sistemomis, kuriose naudojamas vanduo. Žr. atskirą skyrį apie grindų šildymą. Po grindimis esančio sluoksnio paviršiaus temperatūra niekada neturi viršyti 27 °C.
- Intoo 55 tinka montuoti tik patalpose.
- Sezoninės temperatūros sąlygos: Intoo 55 daugiausia skirtos biuro patalpoms, kuriose kontroliuojama temperatūra. Esant bet kokioms sąlygoms, turi būti palaikoma ne mažesnė nei 15 °C ir ne didesnė nei 27 °C oro ir grindų dangos temperatūra. Venkite greito temperatūros padidėjimo daugiau nei 5 °C per 12 valandų.
- Vietose, kuriose gali būti ekstremalūs temperatūros svyravimai ir (arba) labai intensyvus eismas ir didelės apkrovos, Intoo 55 turi būti VISIŠKAI PRIKLIJUOTAS Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® HT klijais arba rekomenduojama IS dispersiniai AIS arba 2 komponentų epoksidiniais/PU klijais. (žr. vėliau)

Po grindimis esančio sluoksnio sudėtis, konstrukcija ir kokybė

Žinios apie po grindimis esančio sluoksnio arba pagrindo sudėtį ir konstrukciją suteikia vertingos informacijos, leidžiančios tinkamai patikrinti leistiną šio sluoksnio drėgmę, lygumą, gniuždomąjį ir tempiamąjį įtempį. Be to, ši informacija padeda išsiaiškinti, kokio gali prireikti grindų paruošimo, išlyginamojo mišinio ir galimo drėgmės barjero montavimo proceso metu. Jei kyla neaiškumų ar abejonių dėl po grindimis esančio sluoksnio kokybės arba sudėties, patikrinkite vietinius montavimo standartus ir (arba) kreipkitės patarimo į grindų paruošimo, išlyginamojo mišinio gamintoją / tiekėją.



Nacionaliniai reglamentai ir standartai

Vietos ir montavimo sąlygos būtinai turi atitikti susijusius nacionalinius reglamentus ir montavimo standartus.

Esant prieštaravimų tarp nacionalinio standarto ar reglamento ir gamintojo rekomendacijos, pirmenybė teikiama griežčiausiam iš jų.

Jei montuojama sąlygomis, kurios nėra nurodytos šiose instrukcijose, kreipkitės patarimo į techninę pagalbą.

Po grindimis esančio sluoksnio paruošimas

Po grindimis esančio sluoksnio nelygumai

Norint sumontuoti be rūpesčių, būtina gerai paruošti. Tai labai svarbu siekiant, kad Intoo 55 apdaila būtų nepriekaištinga. Intoo 55 išvaizda priklauso nuo pagrindo, ant kurio šis gaminys montuojamas, kokybės. Bet kokio po grindimis esančio sluoksnio nelygumai bus matomi per išklotas grindis, todėl prieš montuojant būtina tinkamai paruošti.

Po grindimis esantis sluoksnis turi būti kietas, tvirtas, plokščias, lygus, švarus ir sausas, taip pat be defektų ir tinkamas naudoti pagal paskirtį. Jei reikia, nugrindykite ir pašalinkite senus klijus ir palaidą išlyginamąjį mišinį. Įsitikinkite, kad po grindimis esančiame sluoksnyje nėra cheminių medžiagų ir jis nėra užterštas kitu būdu.

Estetiniiais sumetimais rekomenduojama, kad grindų nelygumai būtų ne didesni kaip 2 mm matuojant 200 cm pločio ir ne didesni kaip 0,2 mm, matuojant 20 cm pločio plote (neperžengiant siūlių).

Turi būti pasirinkta tinkama fanera / išlyginamasis mišinys, kad paklotų grindų paviršiuje nesimatytų nelygumų. Tačiau tinkamų medžiagų pasirinkimas, įskaitant fanerą, išlyginamuosius mišinius ir bet kokius papildomus gaminius, priklauso nuo patalpos naudojimo paskirties ir turi būti suderintas su paruošimo medžiagų tiekėju ir grindų dangos rangovu. Visos grindų paruošimo medžiagos turi būti naudojamos pagal gamintojo rekomendacijas ir nacionalinių standartų reikalavimus, taikomus elastingoms grindų dangoms.

Intoo 55 tinka visų tipų pakeliamosioms grindims pagal EN12825 reikalavimus.

Kadangi šis standartas sukurtas atsižvelgiant į kiliminių plytelių klojimą, aprašytas paaukštintos prieigos grindų lygumo lygis gali nepakakti, kad būtų pasiekta geriausia Intoo 55 estetika. Padidinus pakeliamųjų grindų lygumą daugiau, nei nurodoma standarto reikalavimuose, estetinė išvaizda dar labiau pagerės.

Rekomenduojame surengti susitikimą prieš montuojant su visomis susijusiomis šalimis, kad būtų susitarta dėl leistinų nuokrypių, nes dizaino tipas ir apdaila turi įtakos estetikai. Daugeliu atvejų dizainas su spalviniais skirtumais, sunkesne struktūra ir ryškiais nuožulnumais bus palankiau vertinamas, kai po grindimis yra nelygūs sluoksniai, nei dizainas su vienodomis spalvomis, smulkia struktūra ir be nuožulnumų.

Po grindimis esančio sluoksnio drėgmės kiekis

- Pagrindo drėgmės kiekis turi atitikti vietinius arba nacionalinius atitinkamų grindų dangų įrengimo standartus.
- Nešildomos betoninės grindys: mažiau nei 2.0CM% - 75% RH
- Betoninės grindys su pogrindinių šildymu: mažiau nei 1.8CM% - 75% RH

- Nešildomas anhidritinis (kalcio sulfato) pagrindas: mažiau nei 0.5CM%
- Šildomas anhidritinis (kalcio sulfato) pagrindas: mažiau nei 0.3CM%

Tiesioginį kontaktą su žeminiu turintys betoniniai ir akmeniniai po grindimis esantys sluoksniai turi turėti veiksmingą drėgmę sulaikančią plėvelę (angl. „Damp Proof Membrane“ – DPM), atitinkančią elastingų grindų dangų montavimo nacionalinių standartų reikalavimus. Vadovaukitės išsamiomis gamintojo instrukcijomis, kaip įrengti DPM padengtą paviršių ir naudoti išlyginamąjį mišinį. Gamintojų ir tiekėjų apžvalgą gali pateikti Moduleo®.



Svarbu

Prieš pradedant montuoti grindis, montuotojas turi įvertinti po grindimis esantį sluoksnį bei montavimo sąlygas ir tai patvirtinti. Pastato judėjimo siūlės turi būti perkeltos į Intoo 55 grindis ir turi būti naudojamas profilis.

Aklimatizacija

Intoo 55 turi aklimatizuotis montavimo arba lygiavertėje patalpoje bent 24 valandas prieš montuojant arba tol, kol gaminys pasieks aplinkos temperatūrą: mažiausia temperatūra yra 18 °C, didžiausia 27 °C.

- Laikykite lentas arba plyteles sudėtas į tvarkingas krūvas, atokiau nuo šildymo, vėsinimo sistemų arba langų, per kuriuos patenka intensyvūs tiesioginiai saulės spinduliai. Tokiu būdu gaminys laipsniškai aklimatizuojasi.

Temperatūros sąlygos prieš montuojant

Intoo 55 turėtų būti montuojamos esant nuo 18 °C iki 27 °C patalpos temperatūrai ir aukštesnei nei 15 °C po grindimis esančio sluoksnio temperatūrai.

Montavimo pradžia

Temperatūros sąlygos montuojant ir sumontavus

Pastovi temperatūra, kuri svyruoja ne daugiau kaip 5°C per dieną, ne žemesnė kaip reikalaujama 18°C kambario temperatūra ir 15°C grindų temperatūra, turi būti palaikoma 24 valandas prieš montavimą ir montavimo metu. Taip pat žiūrėkite klijų montavimo instrukcijas.

Grindų šildymas

Intoo 55 galima naudoti su įprastinėmis grindų šildymo sistemomis, kuriose naudojamas vanduo. (pagal standarto EN 1264 1–5 dalių reikalavimus). Laidinės elektrinės sistemos nerekomenduojamos, nebent sistema yra padengta mažiausiai 9 mm storio tinkamu išlyginamuoju mišiniu. Reikia vengti tiesioginio kontakto su laidinėmis elektrinėmis šildymo sistemomis. Sąlyčio temperatūra niekada neturi viršyti 27°C. Jei abejojate, kreipkitės į daugiau patarimų + žiūrėkite atskiras grindų šildymo įrengimo instrukcijas.

Grindinio šildymo įrenginys turi būti išjungtas likus ne mažiau kaip 24 valandoms iki Intoo 55 įrengimo ir jo metu.

Paviršiai su skirtinga grindų temperatūra (pvz., zonos su atskirais valdikliais,...) turi būti atskirti tarpine kompensacine siūle ir profiliu.

Praėjus 72 valandoms po sumontavimo, grindų šildymas turi būti palaipsniui didinamas po 5 °C per dieną, kol bus pasiektos standartinės darbinės temperatūros sąlygos, kai didžiausia darbinė temperatūra – 27 °C. Informacijos apie sistemos tinkamumą ieškokite gamintojo instrukcijoje.

0

Grindų vėsinimas

Intoo 55 taip pat galima montuoti ant grindų vėsinimo sistemų. Tačiau tiekiamo vėsinimo vandens temperatūra neturi būti sumažinta iki žemesnės nei rasos taško temperatūros. Po grindimis esančio sluoksnio temperatūrą visada palaikykite bent 3 laipsniais aukštesnę nei rasos taškas. Esant žemesnei temperatūrai nei rasos taškas, susidarys kondensatas, dėl to gali būti pažeisti klijai ir grindų danga.

Reikalingas išsiplėtimo tarpas

Intoo 55 daugiausia skirtos biuro patalpoms, kuriose kontroliuojama temperatūra. Esant bet kokioms sąlygoms, turi būti palaikoma ne mažesnė nei 15 °C ir ne didesnė nei 27 °C oro ir grindų dangos temperatūra. Venkite greito temperatūros padidėjimo daugiau nei 5 °C per 12 valandų. Esant tokioms statinėms aplinkos sąlygoms, Intoo 55 pakanka sumontuoti neįtempus prie sienos (A metodas).

Vietose, kuriose gali būti ekstremalūs temperatūros svyravimai ir (arba) labai intensyvus eismas ir didelės apkrovos, (metodas) turi būti visiškai suklijuotas Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® HT klijais arba 2 komponentų epoksidiniais/PU klijais (žr. vėliau). Tokiais atvejais plėtimosi tarpai taip pat nereikalingi (B metodas).

Norėdami montuoti ant lipnaus, laisvai padengto apatinio sluoksnio „Flex Pro“, žr. skyrių „Rekomenduojamas paklotas“ (C metodas).

Montavimo būdai

Intoo 55 paprastai galima montuoti toliau nurodytais būdais:

- A metodas: pusiau laisvai uždėti ant tinkamo lipnumo (pageidautina)

- B metodas: pilnai priklijuoti prie pagrindo su nuolatiniais klijais Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® HT arba 2 komponentų epoksidiniais/PU klijais
- C metodas: prilipęs prie laisvai klojamo apatinio sluoksnio Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® Flex Pro

Norėdami sužinoti apie alternatyvius montavimo būdus, neįtrauktus į šią apžvalgą, visada kreipkitės į Moduleo® dėl techninės konsultacijos.

A metodas: Pusiau laisvai klojama ant Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® klijų lipnumą reguliuojančios priemonės (neribojamas plotas m²)

Intoo 55 lentos arba plytelės klojamos be įtempimo ir nuolat prispaudžiamos viena prie kitos ir prie sienų/cokolių. Visas plotas turi būti suklijuotas tinkamu lipnumą mažinančiu preparatu.

Tolygiai paskleiskite reikiamą kiekį tinkamų klijų ant pagrindo ir leiskite jiems prilipti (atviras laikas), kol pasieks pradinį sukibimo stiprumą.

Klijų lipnumą reguliuojančios priemonės / antiadhezinių klijų naudojimo pranašumai:

Naudojant klijų lipnumą reguliuojančią priemonę / antiadhezinius klijus, sumažės Intoo 55 jautrumas judėjimui pakabintuose po grindimis esančiuose sluoksniuose ir suteikiamas didesnis atsparumas baldams su ratukais ar riedėjimo apkrovoms. Lengva montuoti ir nuimti grindų plokštes Greitas montavimas (taip pat ir užimtoje aplinkoje) Taupo laiką ir išlaidas Momentinis prieinamumas Lankstus: vis dar lengva prieiti prie grindų Lengva remontuoti Nuimamas, nepažeidžiant pagrindo

Pastaba.

Nuėmus grindų dangos pagrindą gali likti lipnus. Prieš vėl sumontuojant, grindų dangą reikia apsaugoti nuo užteršimo dulėmis ir šiukšlėmis. Jei reikia, ant esamo sluoksnio galima užtepti

papildomą tinkamą lipnumą mažinančių/
atpalaiduojančių klijų sluoksnį (tos pačios markės
ir tipo).

**B metodas: Visiškai prilipęs su
rekomenduojamais Xtrafloor®/Moduleo®/
SmartFinish® HT arba 2 komponentų
epoksidiniais/pu klijais (neribotas m²)**

Intoo 55 lentos arba plytelės klojamos be
įtempimo ir nuolat prispaudžiamos viena prie kitos
ir prie sienų/cokolių.

Visas plotas turi būti priklijuojamas
rekomenduojamais klijais, laikantis gamintojų
rekomendacijų. Tvirtinant klijais, sumažės
Intoo 55 jautrumas judėjimui po grindimis
esančiuose pakabintuose sluoksniuose, kur
vyksta temperatūros ir drėgmės svyravimai, ir
suteikiamas didesnis atsparumas esant baldams
su ratukais ar riedėjimo apkrovoms.

Nuolatinių klijų naudojimo pranašumai

Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® HT klijai.
Tinka daugeliui paviršių, intensyviai naudojimui
ir patalpoms su tam tikrais temperatūros
svyravimais.

Idealiai tinka derinti su kitomis (mažiau
svarbiomis) zonomis, kur sumontuota ant
klijų lipnumą reguliuojančios medžiagos /
antiadhezinių klijų.

2 komponentų klijai. Tinka periodiškai
sušlampančioms vietoms (jėjimams) ir zonoms,
kuriose yra dideli temperatūros svyravimai,
pvz., oranžerijose, kuriose nekontroliuojama
temperatūra, priešais didelius stiklinius langus.

Rekomenduojami klijai

Primygtinai rekomenduojame naudoti tinkamus
Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® HT klijus. Jūsų
šalyje kitus klijus gali patvirtinti jų gamintojas,
tačiau jiems netaikoma Moduleo® garantija.
Rekomenduojami klijai gali skirtis priklausomai
nuo šalies ar žemyno dėl klijų sudėties, vietinių
klimato sąlygų ir nacionalinių montavimo
reglamentų / standartų reikalavimų.

Dėl bet kokių išskirtinių sąlygų, kai reikia pasirinkti
specifinius klijus, susisiekite su Moduleo® techninės
priežiūros komanda.

Rekomenduojamas paklotas

C metodas: Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® „Flex Pro“ apatinis sluoksnis

Nors Intoo 55 įprastai klojamos ant klijų lipnumą reguliuojančios priemonės arba klijuojamos tiesiai prie po grindimis esančio sluoksnio, galima apsvarstyti galimybę jas montuoti ir ant pakloto. Visada naudokite tokį paklotą, kuris buvo Moduleo® išbandytas ir patvirtintas naudoti su grindų danga. Moduleo® neprisiima jokios atsakomybės, jei naudojami nepatvirtinti deriniai.

Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® „Flex Pro“

- Nuimama plėvelė ir prispaudžiama lipni plėvelė, kad būtų galima greitai ir lengvai sumontuoti.
- Tinka šildymui ir vėsinimui po grindimis įrengti
- Užtikrina puikų matmenų stabilumą
- Tinka kėdėms su ratukais ir riedėjimo apkrovoms (iki 250 kg)

Naudojant Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® „Flex Pro“, galima pašalinti nedidelius nelygumus iki 3 mm pločio. Tai leidžia montuoti ant esamų grindų dangų, pvz., linoleumo, kompaktinės PVC dangos grindų ir medinių grindų lentų arba keraminių plytelių (neperžengiant sandūrų), po grindimis esančio sluoksnio nelygumams ribotai arba visiškai neprasišviečiant.

Montuojant ant keraminių plytelių, kurių siūlės platesnės nei 3 mm, plytelių siūlėms išlyginti galima naudoti Moduleo FloorPrep.

Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® „Flex Pro“ reikia montuoti ant grindų, kurių mažiausia paviršiaus temperatūra montuojant yra 18 °C. Šias sąlygas labai svarbu stebėti ir registruoti per visą montavimo laikotarpį. Išsaugokite įrašus kaip montavimo sąlygų įrodymą.

Intoo 55, montuojamos ant Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® „Flex Pro“, yra plūdriosios grindys. Esant stabilioms temperatūros sąlygoms, pakanka sumontuoti neįtempiant (=nuo 1 iki 2 mm išsiplėtimo tarpas patalpos / ploto perimetre). Išmaniųjų sprendimų, kaip uždengti išsiplėtimo tarpą, žr. skyriuje „Grindų apdaila“.



Laisvai klojamo pakloto patiesimas Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® Flex Pro

Paklokite lakštus suglaustais kraštais, 90° kampu naujos grindų dangos klojimo krypties atžvilgiu. Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® paklotai turi būti klojami atspausdinta puse į viršų (jei taikoma). Nereikia tvirtinti vieno lakšto prie kito. Dabar pradėkite kloti naujas grindis laikydamiesi tvirtinimo instrukcijų.

Nedelsdami prispauskite kiekvieną dalį (mažiausiai) 50 kg grindų klojimo volu. Per klijų veikimo laiką ridenkite kelis kartus skirtingomis kryptimis.

Nenaudokite klijų prieš tai nepasitarę su Moduleo® techninės priežiūros tarnyba.

Garantija: naudojant tinkamą Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® paklotą taikoma mūsų garantija. Kiti paklotai nerekomenduojami arba jiems nesuteikiama garantija.

Veiksmai montuojant

Rekomenduojami įrankiai

- Matavimo juosta
- Pieštukas
- Mūrininko virvė / lazerinis nivelyras, kad būtų montuojama tiesiai
- Klijų lipnumą reguliuojanti priemonė arba klijai ir tinkamas aplikatorius (metodas A+B): dažymo volelis klijų lipnumą reguliuojančiai priemonėi ir mentelė klijams (nereikalingi, kai paklotas lipnus)
- Drėgna šluostė klijų likučiams pašalinti (nereikalinga, kai paklotas lipnus)
- Kampainis
- Kanceliarinis peiliukas
- Mažiausiai 50 kg volas arba rankinis volelis mažiems plotams, nepasiekiamiems dideliu volu (reikalingas tik naudojant klijuojamas medžiagas)



Bendra informacija

Nustatykite montavimo būdą, vadovaudamiesi pirmiau pateikiamu skyriumi „Montavimo būdai“.

1 veiksmas. Nustatykite Moduleo® grindų dangos montavimo kryptį. Apskaičiuokite, kur bus lentų arba plytelių pertvara atsižvelgiant į patalpos / ploto plotį ir pažymėkite ją ant grindų mūrininko virvė / lazeriniu nivelyru 100 % tiesia linija, paprastai lygiagrečia ilgiausiai tiesiai sienai.

Jei naudojate priklijuojamas medžiagas (metodas A/B), pereikite prie 2 veiksmo.

Apie montavimą ant Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® laisvai pakloto apatinio sluoksnio žr. aukščiau esantį skyrių „Atlaisvinto pakloto montavimas“ + 7. veiksmas.

2 veiksmas. Pažymėkite antrą eilutę, kad sukurtumėte sekciją (pavyzdžiui, 5 eilučių pločio), kurių būtų galima klijuoti Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® HT klijais (nebent naudojate lipnumą mažinančią priemonę, kai viena operacija galima užtepti visą kambarį). Prieš naudodami klijus, perskaitykite instrukcijas.

3 veiksmas. Reikiamą kiekį klijų tolygiai paskleiskite ant po grindimis esančio sluoksnio ir leiskite klijams prilipti (trukmė neuždengus), kad klijai pasiektų pradinį sukibimo stiprumą. Daugiau informacijos rasite naudojamų klijų specifikacijose.

4 veiksmas. Laikydami pagrindą rodyklių krypties, padėkite lentas arba plyteles į nulipdytus klijus. Antroje / kitoje eilutėje paimkite naują skydelį ir nuspręskite, kokio dydžio turi būti pirmoji dalis (arba naudokite vieną iš likusių iš ankstesnių eilučių). Dėl patrauklios ir natūralios išvaizdos nepatariame 1-oje eilėje likusios detalės naudoti kaip pirmos kitos eilės detalės, montuoti atsitiktiniais intervalais. Priešingu atveju sukuriamas vadinamasis „laiptų efektas“.

Nupjaukite lentas arba plyteles be įtempimo prie sienos ar grindjuosčių.

Netepkite klijų ant didesnio ploto, nei galima apdoroti per darbo laiką (nebent naudojant lipnumą mažinančią priemonę, kur plotas, kurį galima sumontuoti per vieną dieną ir užtepti per vieną operaciją).

5 veiksmas. Norėdami užtikrinti visišką sukibimą su klijais / klijų lipnumą reguliuojančia priemone, kiekvieną lentą ar plytelę nedelsdami prispauskite šlifavimo bloku arba rankiniu voleliu.

6 veiksmas. Klijų perteklių nuvalykite drėgna šluoste.

7 veiksmas. Nedelsdami prispauskite kiekvieną dalį (mažiausiai) 50 kg grindų klojimo volu. Per klijų veikimo laiką ridenkite kelis kartus skirtingomis kryptimis.

Kartokite 2–7 veiksmus, kol baigsite montuoti.

Grindų apdaila

Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® siūlo daugybę išmaniųjų grindų klojimo sprendimų, atitinkančių jūsų apdailos poreikius. Pasiūlyme unikalus funkcionalumas derinamas su stiliumi: patikimas sprendimas, visada užtikrinantis sklandų perėjimą.

Kaip montuoti grindis prie sienos

Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® dažomos grindjuostės: pasirenkamas stilius

- Unikali vandeniui atspari medžiaga



Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® galinis profilis

- Elegantiškas aliuminio profilis minimalistiniam dizainui sukurti, suteikiant puošnią ir šiuolaikišką išvaizdą



Konkrečios Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® montavimo instrukcijos pateikiamos svetainėje www.moduleo.com

Jūsų grindų priežiūra

Žr. atskiras priežiūros instrukcijas

Svarbi garantijos dalis:

- Beveik visų grindų dangų spalva laikui bėgant pakis dėl UV spindulių poveikio. Užkirskite tam kelią, užtraukdami užuolaidas ar žaliuzes, kai saulė šviečia itin ryškiai. PVC taip pat turi tendenciją gelsti tamsoje. Dėl šių veiksnių uždengtų vietų (po baldais, po nuolat uždarytomis durimis ir pan.) spalva gali skirtis, palyginti su neuždengtomis vietomis. Tai būdinga visoms PVC grindų dangoms ir mūsų garantijos sąlygos šiuo atveju netaikomos.
- Venkite guminių arba latekso pagrindo kilimėlių, nes gali likti dėmių. Negalima naudoti guminių ir iš latekso pagamintų ratukų arba apsauginių dangtelių po baldais (rekomenduojame naudoti W tipo ratukus pagal EN 12529).
- Sumontavus laisvo klojimo būdu, vinilinės grindų dangos pažeidimai dėl per didelės apkrovos, riedėjimo apkrovų ar stūmimo į mūsų garantijos sąlygas neįtraukiami.
- Neleiskite, kad cigaretės, degtukai ir kiti labai karšti daiktai patektų ant grindų, nes jos bus nepataisomai sugadintos.
- Svarbu! Valyti arba prižiūrėti galima tik tada, kai grindys tinkamai sumontuotos ir nėra matomų trūkumų.
- Dėl visų garantijos sąlygų kreipkitės į savo atstovą / tiekėją.
- Šis dokumentas buvo išleistas (žr. šio dokumento pabaigą) ir pakeičia visas ankstesnes versijas, be to, jis nedelsiant bus pakeistas, kai tik bus paskelbta nauja versija. Aktuali versija visada pateikiama www.moduleo.com. Pradinei versijai anglų kalba visada teikiama pirmenybė.
- Esant prieštaravimų tarp šių montavimo instrukcijų ir vietinių techninių standartų / teisės aktų, pirmenybė teikiama griežčiausiam iš jų.

IVC Group - 26/06/2024

