

 **moduleo**®
design floors



Vispārīgi
uzstādīšanas
norādījumi, Intoo 55

Uzglabāšana un transportēšana

Kastes jātransportē un jāuzglabā uz līdzenas virsmas kārtīgās grēdās; vienmēr glabājiēt kartona iepakojumu guļus stāvoklī un nekad nenovietojiet tās vertikāli/uz gala. Neuzglabājiēt kastes ļoti zemā (zem 2 °C) vai ļoti augstā (virs 27 °C) temperatūrā, kā arī mitrumā.

Pirms uzstādīšanas

Vizuāla pārbaude

Pirms ieklāšanas pārlicinieties, ka izstrādājums ir apskatīts un pārbaudīts piemērotos gaismas apstākļos, lai konstatētu bojājumus, defektus vai novirzes. Pārbaudiet, vai krāsas atbilst pasūtītajām, daudzumi ir pareizi un kastēm nav redzamu bojājumu. Uzstādīšanas laikā pārbaudiet, vai Intoo 55 paneļos nav redzamu bojājumu. Neuzstādiēt paneļus, kuriem ir kādas neatbilstības. Veicot uzstādīšanu, vienmēr ieteicams izmantot materiālus no vienas ražošanas partijas, jo nav iespējams garantēt toņu atbilstību dažādās partijās. Ņemiet vērā, ka dažos dizainparaugos ir dabiskas variācijas. Tāpat ieteicams pārkārtot izstrādājumu vai pārvietot starp dažādām kastēm.

Par bojājumiem, kas redzami pirms uzstādīšanas, Moduleo® nekādā gadījumā neuzņemsies atbildību par noņemšanas un uzstādīšanas izmaksām. Uzstādīšana nozīmē apstiprinājumu.

Piemērotība

- Intoo 55 var ieklāt uz betona, cementējošas grīdu izlīdzināšanas kārtas, anhidrīta (kalcija sulfāts), koksnes un keramikas flīzēm, kas ir atbilstoši sagatavotas (skatiet sadaļu "Grīdas sagatavošana").
- Intoo 55 ir piemērota visu veidu paceltajām grīdām saskaņā ar EN 12825. Tā kā šis standarts ir izstrādāts, domājot par paklājflīžu ieklāšanu, aprakstītais līdzenuma līmenis var nebūt pietiekams, lai iegūtu labāko sasniedzamo estētiku Intoo 55. Paaugstināto piekļuves grīdu līmeniskuma palielināšana, pārsniedzot standarta prasības, vēl vairāk uzlabos estētiskās īpašības. Pirms uzstādīšanas ieteicams tikties ar visām iesaistītajām pusēm, lai vienotos par pielaidēm.

- Intoo 55 var izmantot ar tradicionālajām ūdens bāzes zemgrīdas apsildes un dzesēšanas sistēmām. Skatiet atsevišķo sadaļu par zemgrīdas apsildi. Grīdas pamatnes virsmas temperatūra nekad nedrīkst pārsniegt 27 °C.
- Intoo 55 ir piemērota tikai uzstādīšanai iekšējās telpās.
- Sezonālie temperatūras apstākļi: Intoo 55 galvenokārt paredzēta biroja telpām ar regulējamu temperatūru. Jebkādos apstākļos uzturiet gaisa un grīdas seguma temperatūru diapazonā no 15 °C līdz 27 °C. Izvairieties no straujas temperatūras paaugstināšanās par vairāk nekā 5 C 12 stundās.
- Vietās, kas var būt pakļautas ekstremālām temperatūras svārstībām un/vai ļoti intensīvai satiksmei un lielām slodzēm, Intoo 55 ir PILNĪBĀ PIELĪMĒTA ar Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® HT līmi vai ieteicamo dispersijas vai 2-komponentu epoksīda/ PU līmi. (skatīt turpmāk)



Valsts noteikumi un standarti

Vietai un uzstādīšanas apstākļiem vienmēr jāatbilst attiecīgajiem valsts noteikumiem un uzstādīšanas standartiem.

Ja valsts standarts vai noteikums ir pretrunā ar ražotāja ieteikumiem, noteicošais ir stingrākais no abiem.

Par ieklāšanu apstākļos, kas nav minēti šajos norādījumos, lūdzu, sazinieties ar tehnisko atbalstu, lai saņemtu padomu.

Grīdas pamatnes sastāvs, konstrukcija un kvalitāte

Zināšanas par grīdas pamatnes sastāvu un konstrukciju sniedz vērtīgu informāciju, kas ļauj pareizi pārbaudīt grīdas pamatnes pieļaujamo mitruma līmeni, līmeniskumu, spiedes un stiepes izturību. Turklāt šie dati norāda, kāda veida grīdas sagatavošana, līmeņošanas/izlīdzināšanas maisījums un iespējamā mitruma barjera var būt nepieciešama, veicot uzstādīšanu. Ja rodas neskaidrības vai šaubas par grīdas pamatnes kvalitāti vai sastāvu, skatiet valsts uzstādīšanas normatīvus un/vai sazinieties ar grīdas sagatavošanas, līmeņošanas maisījuma ražotāju/ piegādātāju.

Grīdas pamatnes sagatavošana

Grīdas pamatnes neatbilstības

Laba sagatavošana ir būtiska pareizai uzstādīšanai. Tas ir ļoti svarīgi izcilai Intoo 55 apdarei. Intoo 55 izskats ir atkarīgs no tā, cik kvalitatīvs ir pamats, uz kura tā tiek uzstādīta. Jebkuras nevienmērības grīdas pamatnē būs redzamas arī gatavajā grīdā, tādēļ tās atbilstoši jānovērš pirms ieklāšanas.

Grīdas pamatnei jābūt cietai, stabilas uzbūves, līdzenai, gludai, tīrai un sausai, kā arī bez bojājumiem un piemērotai paredzētajam mērķim. Ja nepieciešams, noskrāpējiet un noņemiet veco līmi un vaļīgo klājuma izlīdzinošo maisījumu. Pārliecinieties, ka uz grīdas pamatnes nav ķīmisku vielu un cita piesārņojuma.

Estētisku apsvērumu dēļ ieteicams, lai pamatnes nelīdzenumi nebūtu lielāki par 2 mm, mērot 200 cm platumā, un ne lielāki par 0,2 mm, mērot 20 cm platumā.

Jāizvēlas piemērots saplākšņa/līmeņošanas maisījums, lai gatavās grīdas virsmā neparādītos nelīdzenumi. Tomēr piemērotu materiālu, tostarp saplākšņa, izlīdzināšanas/līmeņošanas maisījumu un jebkuru papildu izstrādājumu izvēle ir atkarīga no telpas izmantošanas vajadzībām, un par to ir jāvienojas sagatavošanas materiālu piegādātājam un grīdas ieklāšanas darbuzņēmējam. Visi izmantotie grīdas sagatavošanas materiāli jālieto saskaņā ar ražotāja ieteikumiem un valsts standartiem attiecībā uz izturīgu grīdas segumu.

Intoo 55 ir piemērota visu veidu paaugstinātām grīdām saskaņā ar standarta EN12825 prasībām. Tā kā šis standarts ir izstrādāts, domājot par paklājflīžu ieklāšanu, aprakstītais paceltās grīdas līdzenuma līmenis var nebūt pietiekams, lai iegūtu labāko sasniedzamo estētiku Intoo 55. Paaugstināto grīdu līmeniskuma palielināšana, pārsniedzot standarta prasības, vēl vairāk palielinās estētisko izskatu.

Pirms uzstādīšanas ieteicams tikties ar visām iesaistītajām pusēm, lai vienotos par pielaidēm, jo konstrukcijas veids un apdare ietekmē estētiskos aspektus. Vairumā gadījumu noformējumi ar krāsu variācijām, smagāku struktūru un izteiktu reljefu būs piemērotāki neregulārām grīdas pamatnēm nekā modeļi ar viendabīgām krāsām, nelielu struktūru un bez reljefa.

Grīdas pamatnes mitruma saturs

- Grīdas pamatnes mitruma līmenim jāatbilst vietējiem vai valsts standartiem attiecīgo grīdas segumu ieklāšanai.
- Neapsildāma cementēta grīdas pamatne, ar mitruma līmeni, kas mazāks nekā 2,0CM% - 75% RH
- Apsildāma cementizēta grīdas pamatne, ar mitruma līmeni, kas mazāks par 1,8CM% - 75% RH.

- Neapkurināma anhidrīta (kalcija sulfāta) grīdas pamatne ar mitruma līmeni, kas mazāks par 0,5CM% (RZM).
- Apsildāma anhidrīta (kalcija sulfāta) grīdas pamatne ar mitruma līmeni, kas mazāks nekā 0,3CM%

Pamatnes betona un akmens pamatgrīdām ir jābūt efektīvai mitrumaizturošai plēvei (Damp Proof Membrane, DPM) saskaņā ar elastīgo grīdas segumu ieklāšanas valsts standartiem. Ievērojiet ražotāja detalizētos norādījumus par virsmas uzklājamā DPM uzstādīšanu un līmeņošanas maisījuma lietošanu. Pārskatu par ražotājiem un piegādātājiem var nodrošināt Moduleo®.



Svarīgi!

Grīdas ieklāšanu nevajadzētu sākt, kamēr uzstādītājs nav novērtējis un apstiprinājis grīdas pamatnes un uzstādīšanas nosacījumus. Ēkas deformācijas šuves ir jāpārnes uz grīdas segumu Intoo 55 un jāizmanto profils.

Aklimatizācija

Intoo 55 ir jāaklimatizējas uzstādīšanas telpā vai līdzvērtīgā vietā vismaz 24 stundas pirms uzstādīšanas, vai līdz brīdim, kad izstrādājums ir sasniedzis apkārtējās vides temperatūru, proti, minimālo temperatūru 18 °C un maksimālo 27 °C.

- Uzglabājiet dēļus vai flīzes taisnās kaudzēs drošā attālumā no apkures vai dzesēšanas sistēmām, vai logiem, kuros iespīd tieša intensīva saules gaisma. Tas nepieciešams pakāpeniskas aklimatizācijas nodrošināšanai.

Temperatūra pirms uzstādīšanas

Intoo 55 jāuzstāda istabas temperatūras diapazonā no 18 °C līdz 27 °C un ar grīdas pamatnes temperatūru virs 15 °C.

Uzstādīšanas sākšana

Temperatūras apstākļi uzstādīšanas laikā un pēc tās

24 stundas pirms ieklāšanas un ieklāšanas laikā jāuztur nemainīga temperatūra, kas svārstās ne vairāk kā 5°C dienā un nav zemāka par nepieciešamo 18°C temperatūru telpā un 15°C temperatūru pamatnē.

Skat. arī ieklāšanas instrukciju līmei.

Zemgrīdas apsilde

Intoo 55 var izmantot ar tradicionālajām ūdens zemgrīdas apsildes sistēmām (saskaņā ar standarta EN 1264 1. līdz 5. daļu). Vadu elektrosistēmas nav ieteicamas, ja vien sistēma nav pārklāta ar vismaz 9 mm biezu piemērotu izlīdzinošo maisījumu. Jāizvairās no tieša kontakta ar elektriskajām apsildes sistēmām. Saskaņā ar temperatūra nekad nedrīkst pārsniegt 27°C. Ja rodas šaubas, meklējiet padomu + skatiet atsevišķas grīdas apsildes ieklāšanas instrukcijas.

Grīdas apsildes iekārtai jābūt izslēgtai vismaz 24 stundas pirms un uzstādīšanas laikā Intoo 55

Virsmas ar atšķirīgu grīdas temperatūru (piem., zonas ar atsevišķiem kontrolieriem,...) ir jāatdala ar starposma deformācijas šuvi un profilu.

72 stundas pēc uzstādīšanas grīdas apsilde pakāpeniski jāpalielina par 5 °C dienā, līdz tā sasniedz standarta darba temperatūras apstākļus ar maksimālo darba temperatūru 27 °C. Lai uzzinātu par sistēmas piemērotību, lūdzu, pārbaudiet ražotāja norādījumus.

0

Zemgrīdas dzesēšana

Intoo 55 var uzstādīt arī virs grīdas dzesēšanas sistēmām. Tomēr dzesēšanas ūdens apgādes temperatūru nedrīkst pazemināt zem rasas punkta temperatūras. Vienmēr uzturiet grīdas pamatnes temperatūru vismaz 3 grādus virs rasas punkta. Temperatūra, kas zemāka par rasas punktu, radīs kondensāciju un tādējādi var sabojāt līmi un grīdas segumu.

Nepieciešamā izplešanās

sprauga

Intoo 55 galvenokārt paredzēta biroja telpām ar regulējamu temperatūru.

Jebkādos apstākļos uzturiet gaisa un grīdas seguma temperatūru diapazonā no 15 °C līdz 27 °C. Izvairieties no straujas temperatūras paaugstināšanās par vairāk nekā 5 C 12 stundās. Šajos statistiskajos apkārtējās vides apstākļos pietiek ar Intoo 55 uzstādīšanu pret sienu bez spriegojuma (A metode).

Vietās, kas var būt pakļautas ārkārtējām temperatūras svārstībām un/vai intensīvai satiksmei un lielām slodzēm, Intoo 55 pilnībā jāpielīmē ar Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® HT līmi vai 2-komponentu epoksīdsveķu/ PU līmi (skatīt turpmāk). Šādos gadījumos nav nepieciešamas arī deformācijas šuves (B metode).

Ieklāšanai uz pašlīmējoša brīvi stāvoša apakšklāja Flex Pro skatiet sadaļu "ieteicamie apakšklāji" (C metode).

Uzstādīšanas paņēmieni

Intoo 55 parasti var uzstādīt, izmantojot zemāk norādītos paņēmienus.

- A metode: Daļēji brīvi stāvošs uz piemērotas fiksācijas (vēlamais variants).

- B metode: Pilnībā pielīmēts pie pamatnes ar permanento līmi Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® HT vai divkomponentu epoksīdsveķu/ PU līmi.
- C metode: pielīmēts pie brīvi stāvoša apakšklāja Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® Flex Pro.

Par citiem uzstādīšanas paņēmieniem, kas nav iekļauti šajā pārskatā, vienmēr vērsieties pēc tehniskā padoma pie Moduleo®.

A metode: Daļēji brīvi ieklāts uz Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® fiksatora (neierobežots m²)

Intoo 55 dēļi vai flīzes tiek liktas bez spriegojuma un nepārtraukti piestiprinātas viena pie otras un pie sienām/apmalēm. Visai platībai jābūt noklātai ar piemērotu fiksāciju.

Uz pamatnes vienmērīgi izklājiet piemērotas līmes vajadzīgo daudzumu un ļaujiet tai nožūt (atvērtā veidā), līdz tā sasniedz nepieciešamo saķeres stiprību.

Fiksatora/atlaišanas līmes izmantošanas priekšrocības

Fiksatora/atlaišanas līmes izmantošana samazina Intoo 55 jutību pret kustībām uz grīdas pamatnēm un nodrošina lielāku izturību pret mēbelēm uz ritenīšiem vai rites slodzi.

Viegli uzstādīt un noņemt grīdas paneļus

Ātra uzstādīšana (arī apdzīvotās telpās)

Ietaupa laiku un izmaksas

Tūlītēja pieejamība

Elastīgums: joprojām viegla piekļuve pamatgrīdai

Viegli remontējams

Noņemams, nesabojā grīdas pamatni

Piezīme.

Grīdas seguma pamatne pēc noņemšanas var palikt lipīga. Pirms atkārtotas uzstādīšanas grīdas segums ir jāaizsargā pret putekļu un grūžu piesārņojuma. Ja nepieciešams, var uzklāt papildu slāni piemērotas fiksācijas/nesacietējošas līmes (tā paša zīmola un tipa) uz esošās līmes.

B metode: Pilnībā pielīmēts ar ieteicamo Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® HT vai 2 komponentu epoksīda/pu līmi (neierobežots m²)

Intoo 55 dēļi vai flīzes tiek liktas bez spriegojuma un nepārtraukti piestiprinātas viena pie otras un pie sienām/apmalēm.

Visa platība ir jāpielīmē ar ieteicamo līmi, ievērojot ražotāja ieteikumus. Līmējošā stiprinājuma izmantošana samazina Intoo 55 jutību pret kustībām uz piekārtām grīdas pamatnēm, vietās, kur notiek temperatūras un mitruma svārstības un nodrošina lielāku izturību pret mēbelēm uz ritenīšiem vai rites slodzi.

Pastāvīgi noturīgas līmes izmantošanas priekšrocības

Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® HT līme:

Piemērots lielākajai daļai virsmu, intensīvai lietošanai un telpām ar nelielām temperatūras svārstībām.

Ideāls risinājums kombinācijai ar citām (mazāk kritiskām) vietām, kas ir uzstādītas uz fiksatora/atlaišanas līmes.

2 komponentu līme: Piemērota vietām ar regulāru mitrināšanu (ieejas ceļiem) un zonām ar lielām temperatūras svārstībām, piemēram, ziemas dārziem, kuriem nav temperatūras regulēšanas, lielu stikla logu priekšā.

Ieteicamās līmes

Mēs stingri iesakām izmantot atbilstošu Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® HT līmi. Citas līmes jūsu valstij var apstiprināt to ražotājs, taču uz tām neattiecas Moduleo® garantija. Ieteikumi par līmēm var atšķirties atkarībā no valsts vai kontinenta līmes sastāva, vietējo klimatisko apstākļu un valsts uzstādīšanas noteikumu vai standartu dēļ.

Jebkuru ārkārtas apstākļu gadījumā, kad nepieciešama īpaša līmes izvēle, sazinieties ar Moduleo® tehniskā dienesta darbiniekiem.

Ieteicamais apakšslānis

C metode: Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® Flex Pro apakšklājs

Lai gan Intoo 55 tradicionāli tiek fiksēta vai pielīmēta tieši pamatnei, var apsvērt iespēju to uzstādīt arī uz apakšslāņa.

Vienmēr izmantojiet apakšslāni, ko Moduleo® ir pārbaudījis un apstiprinājis izmantošanai ar grīdas segumu. Moduleo® neuzņemsies nekādu atbildību, ja tiek izmantotas neapstiprinātas kombinācijas.

Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® Flex Pro

- Atlīmējama folija un spiedienjutīga līmes plēve ātrai un vienkāršai uzstādīšanai.
- ,Piemērots zemgrīdas apsildei un dzesēšanai
- Nodrošina izcilu izmēru nemainību
- Piemērots krēsliem ar ritenīšiem un rites slodzēm līdz 250 kg

Ar Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® Flex Pro var izlīdzināt nelielus nelīdzenumus ar platumu līdz 3 mm. Tas ļauj veikt uzstādīšanu uz esošiem grīdas segumiem, piemēram, linoleja, kompaktajām PVC grīdām un koka grīdas dēļiem vai keramikas flīzēm (nepārkāpjot šuves), ar nelieliem grīdas nelīdzenumiem vai vispār bez tiem.

Uzklājot virs keramikas flīzēm ar šuvēm, kas platākas par 3 mm, var izmantot Moduleo FloorPrep, lai izlīdzinātu flīžu šuves.

Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® Flex Pro ir jāuzstāda uz grīdām, kuru virsmas minimālā temperatūra uzstādīšanas laikā ir 18 °C. Ir ārkārtīgi svarīgi uzraudzīt un atzīmēt šos apstākļus visas uzstādīšanas laikā. Saglabājiet pierakstus kā pierādījumu par uzstādīšanas apstākļiem.

Intoo 55, kas uzstādīta uz Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® Flex Pro ir “peludošā” grīda. Stabilas temperatūras apstākļos pietiek ar uzstādīšanu bez spriegojuma (=1 līdz 2 mm izplešanās sprauga

telpas/platības perimetrā).

Pārdomātus risinājumus izplešanās spraugas segšanai skatiet sadaļā “Grīdas apdare”.



Brīvi ieklājama apakšslāņa uzstādīšana Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® Flex Pro

Novietojiet loksnes savienotas, no vienas malas līdz otrai 90° leņķī pret jaunā grīdas seguma ieklāšanas virzienu. Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® apakšslāņi ir jāiekļāj ar apdrukāto pusi uz augšu (kur iespējams). Nav nepieciešams nostiprināt vienu loksni pie citas. Tagad sāciet jaunās grīdas ieklāšanu saskaņā ar uzstādīšanas norādījumiem.

Nekavējoties norullējiet katru sekciju ar (vismaz) 50 kg smagu grīdas veltni. Līmes sacietēšanas laikā vairākas reizes rullējiet dažādos virzienos. Neizmantojiet līmi bez iepriekšējas apspriešanās ar Moduleo® tehnisko dienestu.

Garantija: mūsu garantija attiecas uz atbilstoša Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® apakšslāņa izmantošanu. Citi apakšslāņi nav ieteicami, un uz tiem neattiecas garantija.

Pakāpeniska uzstādīšana

Ieteicamie darbarīki

- Mērlente
- Zīmulis
- Krīta līnija/lāzera līnija, lai nodrošinātu, ka klājums sākas/turpinās taisni
- Fiksators vai līme un atbilstošs aplikators (metode A+B): krāsu rullītis fiksatoram un ķelle līmei (nav nepieciešama pašlīmējošam apakšslānim)
- Mitra drāna līmes atlikumu noņemšanai (nav nepieciešama pašlīmējošam apakšslānim) Iestatīšanas taisnstūris
- Universālais nazis
- Veltis, vismaz 50 kg vai rokas rullītis maziem laukumiem, kas nav pieejami ar lielo velti (nepieciešams tikai tad, ja uzstādāt uz līmes)



Vispārīgi

Izvēlieties uzstādīšanas paņēmieni, pamatojoties uz iepriekšējo sadaļu "Uzstādīšanas paņēmieni".

1. darbība. Nosakiet Moduleo® grīdas seguma ieklāšanas virzienu. Aprēķiniet, kāds būs dēļu vai flīžu laukums visā telpas/zonas platumā, un atzīmējiet uz grīdas 100 % taisnu līniju ar krīta līniju/lāzera līniju, parasti paralēli garākajai taisnajai sienai.

Ja uzstādīšanā izmantojat līmi (metode A/B), turpiniet no 2. darbības.

Par ieklāšanu uz Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® brīvi stāvoša apakšklāja skat. iepriekš sadaļā "brīvi stāvoša apakšklāja ieklāšana" + 7. darbība.

2. darbība. Izceliet otro līniju, tādējādi izveidojot sekciju (piemēram, 5 rindas platu), kas tiks līmēta ar Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® HT līmi (izņemot gadījumus, kad tiek izmantota fiksācija, kad vienā piegājienā var uzklāt visā telpā). Pirms līmes lietošanas izlasiet instrukciju.

3. darbība. Vienmērīgi uzklājiet pareizo līmes daudzumu uz grīdas pamatnes un ļaujiet tai nožūt (cik nepieciešams), līdz tiem sasniegta sākotnējā līmes stiprība. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet izmantojamās līmes specifikācijas.

4. darbība. Ieklājiet dēļus vai flīzes, ievērojot pamatnes bultiņu virzienu, uz nožāvētas līmes. Otrajai/nākamajai rindai ņemiet jaunu paneli un izlemiet, cik lielam jābūt pirmajam gabalam (vai izmantojiet kādu no iepriekšējo rindu atlikumiem). Lai panāktu pievilcīgu un dabisku izskatu, mēs neiesakām izmantot no 1. rindas atlikušo gabalu kā pirmo gabalu nākamajā rindā, bet uzstādiet to ar nejaušiem intervāliem. Pretējā gadījumā radīsies tā sauktais "trepes efekts".

Nogrieziet dēļus vai flīzes bez spriegojuma pret sienu vai grīdlīsti.

Nelietojiet līmi uz lielākas platības, nekā to var apstrādāt darba laikā (izņemot gadījumus, kad tiek izmantota fiksācija, kad platību, ko var uzstādīt vienas dienas laikā, var uzklāt vienā piegājienā).

5. darbība. Lai nodrošinātu pilnīgu saskari ar līmi/ fiksatoru, nekavējoties piespiediet katru dēli vai flīzi ar berzes bloku vai rokas rullīti.

6. darbība. Noslaukiet lieko līmi ar mitru drānu.

7. darbība. Nekavējoties sarullējiet katru sekciju ar (vismaz) 50 kg smagu grīdas veltni. Līmes sacietēšanas laikā vairākas reizes rullējiet dažādos virzienos.

Atkārtojiet 2. līdz 7. darbību, līdz uzstādīšana ir pabeigta.

Jūsu grīdas apdare

Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® piedāvā virkni pārdomātu grīdas segumu risinājumu jūsu apdares vajadzībām. Piedāvājums apvieno unikālu funkcionalitāti ar stilu: izturīgs risinājums, kas vienmēr nodrošina vienmērīgas pārejas.

Kā pabeigt grīdas ieklāšanu pie sienas

Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® krāsojamas grīdlīstes: stils pēc izvēles

- Unikāls ūdensnecaurļaidīgs materiāls



Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® gala profils

- Gluds alumīnija profils minimālisma dizainam, kas piešķir viedu un elegantu izskatu



Jūsu grīdas uzturēšana

Skatīt atsevišķas kopšanas instrukcijas

Konkrētus uzstādīšanas norādījumus par
Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® skatiet šeit:
www.moduleo.com.

Svarīga garantijas daļa

- Gandrīz visu grīdas segumu krāsa laika gaitā tiks pakļauta UV gaismai. Izvairieties no tā, izmantojot aizkarus vai saulesargus, kad saule ir ļoti spoža. PVC ir arī tendence tumsā dzeltēt. Kombinētā iedarbība var izraisīt nosegtu vietu (zem mēbelēm, zem pastāvīgi slēgtām durvīm utt.) krāsas atšķirību, salīdzinot ar neaizsegtajām zonām. Tas ir raksturīgs visiem PVC grīdas segumiem, tādēļ nav iekļauts mūsu garantijas nosacījumos.
- Izvairieties no gumijas vai lateksa pamatnes paklājiņiem, jo tie var atstāt traipus. Neizmantojiet gumijas un lateksa ritenišus vai aizsargvāciņus zem mēbelēm (ieteicams lietot "W" veida ritenišus saskaņā ar standarta EN 12529 prasībām).
- Brīvas ieklāšanas gadījumā mūsu garantijas nosacījumi netiek attiecināti uz vinila grīdas seguma bojājumiem, ko izraisījuši liela pārslodze, rites slodze vai slīdēšana.
- Neļaujiet cigaretēm, sērkokļiem un citiem ļoti karstiem priekšmetiem saskarties ar grīdu, jo tas rada neatgriezeniskus bojājumus.
- Svarīgi! Tīrīšanu vai apkopi drīkst veikt tikai tad, ja grīda ir pareizi uzstādīta un tai nav redzamu nepilnību.
- Lai saņemtu pilnus garantijas nosacījumus, sazinieties ar pārstāvi/piegādātāju.
- Šis dokuments tika izdots (skatiet šī dokumenta beigās) un aizstāj visas iepriekšējās versijas, tajā pašā laikā tas tiek aizstāts, tiklīdz tiek publicēta jauna versija. Lai iegūtu jaunāko versiju, vienmēr skatiet vietni www.moduleo.com. Sākotnējā angļu valodas versija vienmēr ir vadošā.
- Ja pastāv pretrunas starp šiem uzstādīšanas norādījumiem un valsts tehniskajiem standartiem/normatīviem, noteicošais ir stingrākais no abiem.

IVC Group - 26/06/2024

