



Všeobecné pokyny
pre pokládku Intoo

55

Skladovanie a preprava

Krabice by sa mali skladovať a prepravovať na rovnom povrchu v zarovnaných stohoch. Kartóny vždy skladujte na ploche a nikdy nie zvislo alebo na hrane. Neskladujte krabice na veľmi studených (menej ako 2 °C), veľmi teplých (viac ako 27 °C) alebo vlhkých miestach.

Pred montážou

Vizuálna kontrola

Pred inštaláciou sa uistite, že výrobok je skontrolovaný v primeraných svetelných podmienkach, či nie je poškodený, chybný alebo odlišný. Skontrolujte, či farby zodpovedajú objednávke, či sú množstvá správne a krabice nie sú viditeľne poškodené. Počas montáže skontrolujte, či sa na paneloch Intoo 55 nenachádzajú viditeľné chyby. Neukladajte panely, ktoré majú viditeľné nedostatky. Pri každej montáži odporúčame vždy používať materiály z jednej výrobnej šarže, pretože nemôžeme zaručiť zhodu odtieňa pri rôznych šaržiach. Pamätajte si, že niektoré dizajnové vyhotovenia majú prirodzené rozdiely. Okrem toho odporúčame používať produkt tak, že budete kombinovať jednotlivé diely z rôznych krabíc.

V prípade chýb, ktoré sú viditeľné pred montážou, Moduleo® nepreberá zodpovednosť za zvýšené náklady ani za náklady na opätovnú pokládku. Montáž sa považuje za prevzatie produktu.

Trvalá udržateľnosť

- Intoo 55 je možné ukladať na betón, cementový poter, anhydrid (sadra), drevo a keramickú dlažbu s primeranou prípravou (pozri Príprava podlahy).
- Intoo 55 je vhodná pre všetky typy vyvýšených podláh podľa normy EN 12825. Keďže táto norma je vypracovaná s ohľadom na inštaláciu kobercových dlaždíc, opísaná úroveň rovinnosti nemusí byť dostatočná na dosiahnutie najlepšej estetiky Intoo 55. Zvýšením rovnosti vyvýšenej podlahy nad rámec požiadaviek normy sa ešte viaclepší estetický vzhľad. Odporúčame, aby sa všetky zainteresované strany pred montážou stretli a dohodli na toleranciách.

- Intoo 55 je možné použiť s tradičnými vodnými vykurovacími a chladiacimi systémami. Pozri osobitnú časť venovanú podlahovému vykurovaniu. Povrchová teplota podkladovej vrstvy nikdy nesmie presiahnuť 27 °C.
- Intoo 55 je vhodný len pre montáž v interiéri.
- Sezónne teplotné podmienky: Intoo 55 je navrhnutý najmä pre kancelárske priestory s regulovanou teplotou. Za všetkých podmienok udržiavajte teplotu vzduchu a podlahovej krytiny v rozsahu medzi 15 °C a 27 °C. Vyhýbajte sa prudkým nárastom teploty o viac ako 5 °C v priebehu 12 hodín.
- V miestach, ktoré môžu byť vystavené extrémnym teplotným výkyvom a/alebo veľmi silnej premávke a veľkému zaťaženiu, sa Intoo 55 musí ÚPLNE PRILEPENA lepidlom Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® HT alebo odporúčaným disperzným alebo 2-zložkovým epoxidovým/PU lepidlom. (pozri neskôr)

Zloženie, konštrukcia a kvalita podkladovej vrstvy

Poznanky o zložení a konštrukcii podkladovej vrstvy alebo podkladu sú zdrojom cenných informácií, ktoré umožňujú správnu kontrolu prípustnej vlhkosti, rovnosti, pevnosti v tlaku a ťahu podkladovej vrstvy. Okrem toho poskytujú údaje o type prípravy podlahy, vyrovnávacej/ vyhladzovacej zmesi a prípadnej parozábrane, ktorú možno budete potrebovať počas montáže. Ak máte nejasnosti alebo pochybnosti o kvalite zloženia vašej podkladovej vrstvy, preštudujte si miestne montážne normy a/alebo požiadajte o radu výrobcu/dodávateľa prípravku na prípravu podlahy alebo vyrovnávacej zmesi.



Vnútroštátne predpisy a normy

Podmienky na mieste montáže a podmienky montáže musia byť vždy v súlade s relevantnými vnútroštátnymi predpismi a montážnymi normami.

Ak sa vnútroštátna norma alebo predpis nezhoduje s odporúčaním výrobcu, uprednostňuje sa prísnejší predpis.

V prípade inštalácie za okolností, na ktoré sa nevzťahuje tento návod, sa obráťte na technickú podporu.

Príprava podkladovej vrstvy

Nerovnosti podkladovej vrstvy

Správna príprava je základom bezproblémovej montáže. Je dôležité pre vynikajúcu konečnú úpravu Intoo 55. Vzhľad Intoo 55 bude vždy tak dobrý, aká dobrá je kvalita montážneho podkladu. Akékoľvek nerovnosti podkladovej vrstvy sa ukážu na dokončenej podlahe, a preto sa musia vhodne upraviť pred montážou.

Podkladová vrstva musí byť tvrdá, rovná, hladká, čistá a suchá, musí mať pevnú štruktúru, nesmie mať chyby a musí byť vhodná na daný účel. Ak je to potrebné, zoškrabte a odstráňte pôvodné lepidlá a uvoľnenú montážnu vyrovnávaciu zmes. Uistite sa, že podkladová vrstva neobsahuje chemické látky ani iné nečistoty.

Z estetických dôvodov sa odporúča, aby nerovnosti podkladu neboli väčšie ako 2 mm merané na šírke 200 cm a nie väčšie ako 0,2 mm merané na šírke 20 cm.

Mala by sa zvoliť vhodná preglejka/vyrovnávacia zmes, ktorá zabezpečí, že sa na povrchu dokončenej podlahy neukážu žiadne nerovnosti. Výber vhodných materiálov vrátane preglejky, vyhladzovacích/vyrovnávacích zmesí a akýchkoľvek podobných produktov závisí od pracovného využitia priestoru a musí ho schváliť dodávateľ prípravných materiálov a dodávateľ podlahy. Všetky materiály na prípravu podlahy sa musia používať v súlade s odporúčaniami výrobcu a vnútroštátnymi normami pre odolné podlahové krytiny.

Intoo 55 je vhodný pre všetky typy vyvýšenej podlahy podľa EN12825.

Keďže táto norma bola vypracovaná s ohľadom na inštaláciu kobercových dlaždíc, opísaná úroveň rovinnosti nemusí byť dostatočná na dosiahnutie dokonalého estetického vzhľadu Intoo 55. Zvýšením rovinnosti vyvýšenej podlahy nad rámec požiadaviek normy sa ešte viaclepší estetický vzhľad.

Odporúčame, aby sa všetky zainteresované strany pred montážou stretli a dohodli na toleranciách, pretože dizajnový typ a konečná úprava majú vplyv na vzhľad. Väčšinou budú vyhotovenia s viacerými farebnými odtieňmi, náročnejšou štruktúrou a zvýraznenými skosenými hranami vhodnejšie pre nepravidelné podkladové vrstvy ako typy s jednotnou farbou, drobnou štruktúrou a bez skosených hrán.

Obsah vlhkosti v podkladovej vrstve

- Vlhkosť podkladu musí byť v súlade s miestnymi alebo národnými normami pre inštaláciu príslušných podlahových krytín.
- Nevyhrievané cementové potery menej ako 2,0 CM% - 75% RH
- Cementové potery s podlahovým vyhrievaním menej ako 1,8 cm% - 75% RH

- Nevyhrievané anhydritové (sírany vápenaté) potery menej ako 0,5 CM%
- Podlahový vyhrievaný anhydrit (sírany vápenaté) menej ako 0,3 CM%

Podkladové vrstvy z betónu s priamym kontaktom so zemou a kamenné podkladové vrstvy musia byť vybavené účinnou izolačnou membránou (DPM) v súlade s vnútroštátnymi normami pre montáž odolných podlahových krytín. Pri ukladaní povrchovej membrány DPM a pri používaní vyrovnávacej zmesi postupujte podľa podrobných pokynov výrobcu. Prehľad výrobcov a dodávateľov vám môže poskytnúť Moduleo®.



Dôležité

Pokládka podlahy by sa nemala začať dovtedy, kým montážny technik nezhodnotí a neschváli podmienky podkladovej vrstvy a montáže. Stavebné pohybové špáry sa musia preniesť na (metóda) podlahy a musí sa použiť profil.

Aklimatizácia

Intoo 55 sa musí aklimatizovať v miestnosti montáže alebo v podobnej oblasti aspoň 24 hodín pred montážou, prípadne dovtedy, kým produkt nedosiahne teplotu okolia: je to rozsah teplôt od minimálne 18 °C do maximálne 27 °C.

- Dosky alebo dlaždice skladujte v rovných blokoch mimo zdroja tepla, chladu alebo okien s priamym intenzívnym slnečným žiarením. Je to potrebné pre postupné aklimatizovanie.

Teplotné podmienky pred montážou

Intoo 55 by sa mal ukladať pri izbovej teplote v rozsahu od 18 °C do 27 °C a pri teplote podkladovej vrstvy nad 15 °C.

Začiatok montáže

Teplotné podmienky počas montáže a po montáži

24 hodín pred inštaláciou a počas nej by sa mala udržiavať konštantná teplota, ktorá by nemala kolísať viac ako 5 °C za deň a nemala by byť nižšia ako požadovaná teplota v miestnosti 18 °C a teplota podkladu 15 °C. Pozri tiež návod na lepenie pri inštalácii.

Podlahové vykurovanie

Intoo 55 je možné použiť s tradičnými vodnými systémami podlahového vykurovania (podľa normy EN 1264 časti 1 až 5). Káblové elektrické systémy nie sú odporúčané, ak systém nie je zapuzdrený v minimálne 9 mm vhodnej vyrovnávacej zmesi. Vyhnajte sa priamemu kontaktu s elektrickými káblovými vykurovacími systémami. Kontaktná teplota nesmie nikdy prekročiť 27 °C. V prípade pochybností vyhľadajte ďalšiu radu + pozri samostatný návod na inštaláciu podlahového vykurovania.

Inštalácia podlahového vykurovania musí byť vypnutá minimálne 24 hodín pred a počas inštalácie Intoo 55.

Plochy s rozdielnou teplotou podlahy (napr. zóny s oddelenými regulátormi,...) musia byť oddelené pomocou prechodovej dilatačnej škáry a profilu.

Teplota podlahového vykurovania sa 72 hodín pred montážou musí postupne zvyšovať o 5 °C denne, kým sa nedosiahnu štandardné podmienky prevádzkovej teploty, pričom maximálna prevádzková teplota dosahuje 27 °C. Preštudujte si pokyny výrobcu, v ktorých nájdete informácie o vhodnosti systému.

0

Podlahové chladenie

Intoo 55 je tiež možné nainštalovať na podlahových chladiacich systémoch. Vstupná teplota chladiacej vody však nesmie klesnúť pod teplotu rosného bodu. Vždy udržiavajte teplotu podkladovej vrstvy aspoň 3 stupne nad rosným bodom. Pri teplotách pod rosným bodom vznikne kondenzácia, ktorá môže poškodiť lepidlo a podlahovú krytinu.

Požadovaná dilatačná medzera

Intoo 55 je navrhnutý najmä pre kancelárske priestory s regulovanou teplotou. Za všetkých podmienok udržiavajte teplotu vzduchu a podlahovej krytiny v rozsahu medzi 15 °C a 27 °C. Vyhýbajte sa prudkým nárastom teploty o viac ako 5 °C v priebehu 12 hodín. V týchto stabilných podmienkach prostredia postačuje montáž Intoo 55 bez pnutia voči stene (Metóda A).

V oblastiach, ktoré môžu byť vystavené extrémnym teplotným výkyvom a/alebo silnej prevádzke a veľkému zaťaženiu, sa musí Intoo 55 úplne prilepiť lepidlom Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® HT alebo 2-zložkovým epoxidovým/PU lepidlom (pozri neskôr). V týchto prípadoch sa nevyžadujú ani dilatačné medzery (metóda B).

Pri inštalácii na samolepiacu voľne položenú podložku Flex Pro si prečítajte kapitolu „odporúčaná podložka“ (metóda C).

Spôsoby montáže

Intoo 55 možno všeobecne inštalovať týmito spôsobmi:

- Metóda A: Čiastočne voľne položená na vhodnom disperznom lepidle tackifier (uprednostňovaná možnosť).

- Metóda B: Úplne prilepené k podkladu pomocou trvalého lepidla Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® HT alebo dvojzložkového epoxidového/PU lepidla.
- Metóda C: Prilepené k voľne položenému podkladovému podložke Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® Flex Pro.

V prípade alternatívnych spôsobov montáže, ktoré nie sú zahrnuté v tomto prehľade, vždy požiadajte o technické poradenstvo od Moduleo®.

Metóda A: Čiastočne voľné polozenie na činidle Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® (bez obmedzenia m²)

Dosky alebo dlaždice Intoo 55 sa kladú bez pnutia a hladko priliehajú k sebe navzájom a k stenám/nosníkom. Celá plocha musí byť zlepená vhodným lepidlom. Rovnomerne rozotrite správne množstvo vhodného lepidla na podklad a nechajte ho spojiť (v priebehu určitého času), kým nedosiahne počiatočnú pevnosť spoja.

Výhody používania činidla/voľného lepidla:

Použitím činidla/voľného lepidla sa zníži citlivosť Intoo 55 na pohyb na vyvýšených podkladových vrstvách a zvýši sa odolnosť voči nábytku na kolieskach alebo rolujúcim bremenám. Jednoduchá inštalácia a demontáž podlahových panelov. Rýchla inštalácia (aj v obytnom prostredí). Šetrí čas a náklady. Okamžitá dostupnosť. Flexibilita: vždy ľahký prístup k podkladu. Jednoduchá oprava. Odstrániteľný bez poškodenia podkladu.

Poznámka:

Po odstránení môže byť zadná strana podlahovej krytiny lepkavá. Dbajte na to, aby ste podlahovú krytinu chránili pred znečistením prachom a sutinami ešte pred opakovanou montážou. V prípade potreby možno na existujúce lepidlo naniesť ďalšiu vrstvu vhodného lepidla (rovnakej značky a typu).

Metóda B: Celoplošné lepenie s odporúčaným lepidlom Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® HT alebo 2-zložkovým epoxidovým/polyuretánovým lepidlom (bez obmedzenia m²)

Dosky alebo dlaždice sa kladú bez pnutia a hladko priliehajú k sebe navzájom a k stenám/nosníkom. Na celú plochu sa musí naniesť odporúčané lepidlo podľa odporúčaní výrobcu. Fixácia lepidlom zníži citlivosť Intoo 55 na pohyb na vyvýšených podkladových vrstvách a v oblastiach s výskytom výkyvov teploty a vlhkosti, a poskytne vyššiu odolnosť voči nábytku na kolieskach alebo rolujúcim bremenám.

Výhody používania permanentného lepidla

Lepidlo Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® HT: Vhodné pre väčšinu povrchov, náročné použitie a priestory s určitými teplotnými výkyvmi. Ideálne pre kombináciu s inými (menej kritickými) zónami, ktoré sú uložené na čínidle/volnom lepidle. Dvojzložkové lepidlo: Vhodné pre oblasti s periodickým zmáčaním (vchody) a oblasti s vysokými teplotnými odchýlkami, napr. v skladoch bez regulácie teploty, pred veľkými presklenými oknami.

Odporúčané lepidlá

Dôrazne odporúčame používať vhodné Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® lepidlo HT. Iné lepidlá môžu ich výrobcovia schváliť pre vašu krajinu, nevzťahuje sa však na ne záruka Moduleo®. Odporúčania týkajúce sa lepidiel sa môžu v jednotlivých krajinách alebo na kontinentoch líšiť pre zloženie lepidla, lokálne klimatické podmienky a vnútroštátne montážne predpisy/normy.

V prípade akýchkoľvek výnimočných podmienok, ktoré vyžadujú výber konkrétneho lepidla, kontaktujte tím technickej služby Moduleo®.

Odporúčaný podklad

Metóda C: Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish®
Podložka Flex Pro

Hoci sa Intoo 55 zvyčajne lepí čínielom alebo priamo na podkladovú vrstvu, je možné zväziť aj uloženie na podklad.

Vždy používajte podklady, ktoré boli otestované a schválené Moduleo® pre použitie s podlahovou krytinou. Moduleo® odmieta akúkoľvek zodpovednosť v prípadoch neschválených kombinácií.

Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® Flex Pro

- Volná fólia a film lepidla citlivého na tlak pre rýchlu a jednoduchú montáž.
- Vhodné pre podlahové vykurovanie a chladenie
- Poskytuje vynikajúcu rozmerovú stálosť
- Vhodné pre stoličky s kolieskami a rolujúce bremená do 250 kg

Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® Flex Pro dokáže vyhladiť drobné nerovnosti so šírkou maximálne 3 mm. To umožňuje montáž na už existujúcich podlahových krytinách ako linoleum, kompaktné PVC podlahy a drevené podlahové dosky či keramické dlaždice (bez prekročovania spojov) s obmedzeným alebo žiadnym presvitáním nerovností podkladovej vrstvy.

Pri pokládke na keramickú dlažbu so škárami širšími ako 3mm možno na vyhladenie škár použiť prípravok Moduleo FloorPrep.

Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® Flex Pro sa musí pokladať na podlahy s minimálnou povrchovou teplotou počas montáže 18 °C. Je absolútne dôležité monitorovať a zaznamenávať tieto podmienky počas celej doby montáže. Záznamy uschovajte ako doklad o montážnych podmienkach.

Produkt Intoo 55 uložený na Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® Flex Pro je „plávajúca“ podlaha. V stabilných teplotných podmienkach je montáž bez pnutia dostatočná (= dilatačná medzera 1 až 2 mm po obvodu miestnosti/plochy).

Informácie o dômyselných riešeniach na prekrytie dilatačnej medzery nájdete v časti „Dokončenie podlahy“.



Montáž Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® Flex Pro voľne ukladateľného podkladu

Uložte pláty, ktoré sú navzájom spojené okrajmi pri 90-stupňovom uhle voči smeru pokládky novej podlahovej krytiny. Podklady Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® sa musia ukladať tlačnou stranou nahor (v relevantných prípadoch). Nie je nutné fixovať jeden plát k druhému. Teraz začnite ukladať novú podlahu podľa montážnych pokynov. Okamžite prerolujte každú sekciu podlahovým valcom s hmotnosťou (aspoň) 50 kg. Počas pracovnej doby lepidla rolujte niekoľkokrát v rôznych smeroch.

Nepoužívajte lepidlo bez predchádzajúcej diskusie s oddelením technických služieb Moduleo®.

Záruka: použité vhodného podkladu Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® je začlenené do našej záruky. Iné podklady nie sú odporúčané a nevzťahuje sa na ne záruka.

Jednotlivé kroky montáže

Odporúčané náradie

- Meracie pásmo
- Ceruzka
- Značkovacia šnúra/laser na zabezpečenie rovného začiatku/pokračovania montáže
- Činidlo alebo lepidlo a vhodný aplikátor (metóda A+B): maliarsky valček pre činidlo a hladidlo pre lepidlo (nie je potrebné pri samolepiacom podklade)
- Vlhká utierka na odstránenie zvyšného lepidla (nie je potrebná pri samolepiacom podklade)
- Súprava pravítok
- Pracovný nôž
- Valec min. 50 kg alebo ručný valec pre malé plochy, ktoré nie sú prístupné pre veľký valec (potrebné len pri pokladaní na lepidlo)



Všeobecné informácie

Určte spôsoby montáže podľa časti „Spôsoby montáže“.

Krok 1: určte smer montáže podlahovej krytiny Moduleo®. vypočítajte, ako bude vychádzať rozvrhnutie dosiek alebo dlaždíc po šírke miestnosti/plochy a vyznačte absolútne rovnú čiaru na podlahe pomocou značkovacej šnúry/lasera, zvyčajne rovnobežne s najdlhšou rovnou stenou.

Pri montáži lepením pokračujte od kroku 2 (metóda A/B).

Inštalácia na Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® voľne položenú podložku je opísaná vyššie v časti „Inštalácia voľne položenej podložky“ + krok 7.

Krok 2: Zvýraznite druhý riadok, aby ste vytvorili časť (napr. 5 riadkov širokú), ktorá sa bude lepiť lepidlom HT (pokiaľ sa nepoužíva lepidlo HT, v takom prípade sa môže celá miestnosť naniesť v jednej operácii). Pred použitím lepidla si prečítajte návod na použitie.

Krok 3: Rovnomerne rozlejte správne množstvo lepidla na podkladovú vrstvu a počkajte, kým sa nespojí (čas v otvorenom stave), teda kým nedosiahne úvodnú spájaciu silu. Viac informácií nájdete v špecifikáciách použitého lepidla.

Krok 4: Uložte dosky alebo dlaždice do spojeného lepidla, sledujte smer šípok na podklade. Pri druhom/ďalšom rade vezmite nový panel a určte potrebnú veľkosť prvého dielu (alebo použite zvyšný materiál z predchádzajúcich radov). Ak chcete dosiahnuť príťažlivý a prirodzený vzhľad, neodporúčame vám použiť zvyšný materiál z prvého radu ako prvý diel nasledujúceho radu, ale ukladať v náhodných odstupoch. Inak vznikne takzvaný „schodiskový efekt“.

Odrežte dosky alebo dlažbu bez pnutia pri stene alebo olemovaní.

Neroztierajte lepidlo na väčšiu plochu, ako je možné spracovať v čase, v ktorom budete v ten deň pracovať (okrem prípadu, keď nanášate

lepidlo teckifier na plochu, ktorú možno inštalovať v priebehu jedného dňa a ktorú možno naniesť v rámci jednej operácie inštalácie).

Krok 5: Na zabezpečenie úplného kontaktu s lepidlom/čínidlom okamžite zatlačte každú dosku alebo dlažbu zatieracím blokom alebo ručným valčekom.

Krok 6: Zotrite prebytočné lepidlo vlhkou utierkou.

Krok 7: Okamžite prerolujte každú sekciu podlahovým valcom s hmotnosťou (aspoň) 50 kg. Počas pracovnej doby lepidla rolujte niekoľkokrát v rôznych smeroch.

Opakujte kroky 2 až 7, kým nedokončíte celú montáž.

Dokončenie podlahy

Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® ponúka celý rad dômyselných riešení na dokončenie podlahovej krytiny. Ponuka je kombináciou jedinečnej funkčnosti a štýlu: je to mimoriadne odolné riešenie, ktoré vždy zabezpečuje hladké prechody.

Dokončenie podlahy pri stene

Natierateľné lemovania Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish®: štýl podľa výberu

- Jedinečný vodoodolný materiál

-



Koncový profil Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish®

- Úzky hliníkový profil pre minimalistický dizajn, ktorý prepožičiava premyslený a moderný vzhľad



Údržba podlahy

Pozrite si samostatný návod na údržbu

Konkrétne montážne pokyny pre Xtrafloor®/
Moduleo®/SmartFinish® nájdete tu: www.moduleo.com

Dôležitá súčasť záručných podmienok:

- Farba takmer všetkých podláh sa bude časom meniť, keď sú podlahy vystavené UV žiareniu. Zabráňte tomu používaním záclon alebo roliet proti jasnému slnečnému žiareniu. PVC má tiež tendenciu žltnúť v tmavých priestoroch. Kombinovaný efekt môže spôsobiť, že zakryté plochy (pod nábytkom, pod trvalo zatvorenými dverami a pod.) sa budú farebne líšiť v porovnaní s nezakrytými plochami. Toto je charakteristická vlastnosť všetkých podlahových krytín z PVC a je vylúčená z našich záručných podmienok.
- Vyhnite sa gumovým alebo latexovým podložkám, pretože môžu zanechať škvrny. Gumové a latexové kolieska alebo ochranné kryty pod nábytkom sa nesmú používať (odporúčame používať kolieska typu „W“ v súlade s EN 12529).
- V prípade voľnej pokládky sa naše záručné podmienky nevzťahujú na poškodenie vinylovej podlahy spôsobené veľkým preťažením, rolovaním alebo posúvaním.
- Zabráňte tomu, aby sa cigarety, zápalky a iné veľmi horúce predmety dostali do kontaktu s podlahou, pretože to spôsobuje trvalé poškodenie.
- Dôležité: Čistenie alebo údržba môže prebiehať len vtedy, ak je podlaha správne uložená a nevykazuje žiadne viditeľné nedostatky.
- Ak si želáte kompletné záručné podmienky, kontaktujte zástupcu/dodávateľa.
- Tento dokument bol vydaný dňa (pozri na konci tohto dokumentu) a nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Tento dokument zároveň nahrádza ďalšia nová zverejnená verzia. Najnovšiu verziu vždy overte na www.moduleo.com. Pôvodná anglická verzia má vždy prednosť.
- V prípade rozporu medzi týmito inštalačnými pokynmi a miestnymi technickými normami/zákonnými predpismi má prednosť najprísnejší predpis.

IVC Group - 26/06/2024

