



Vispārīgi
uzstādīšanas
norādījumi, Matrix
70

Uzglabāšana un transportēšana

Kastes jātransportē un jāuzglabā uz līdzenas virsmas kārtīgās grēdās; vienmēr glabājiēt kartona iepakojumu guļus stāvoklī un nekad nenovietojiet tās vertikāli/uz gala. Neuzglabājiēt kastes ļoti zemā (zem 2 °C) vai ļoti augstā (virs 27 °C) temperatūrā, kā arī mitrumā.

Pirms uzstādīšanas

Vizuāla pārbaude

Pirms uzstādīšanas atbilstošā apgaismojumā pārbaudiet, vai izstrādājums nav bojāts, tam nav defektu vai izmaiņu. Pārbaudiet, vai krāsas atbilst pasūtītajām, daudzumi ir pareizi un kastēm nav redzamu bojājumu. Uzstādīšanas laikā pārbaudiet, vai Matrix 70 paneļos nav redzamu bojājumu. Neuzstādiēt paneļus, kuriem ir kādas neatbilstības. Veicot uzstādīšanu, vienmēr ieteicams izmantot materiālus no vienas ražošanas partijas, jo nav iespējams garantēt toņu atbilstību dažādās partijās. Ņemiet vērā, ka dažos dizainparaugos ir dabiskas variācijas. Tāpat ieteicams pārkārtot izstrādājumu vai pārvietot starp dažādām kastēm.

Par bojājumiem, kas redzami pirms uzstādīšanas, Moduleo® nekādā gadījumā neuzņemsies atbildību par noņemšanas un uzstādīšanas izmaksām. Uzstādīšana nozīmē apstiprinājumu.

Piemērotība

- Matrix 70 var ieklāt uz betona, cementējošas grīdu izlīdzināšanas kārtas, anhidrīta (kalcijsulfāts), koksnes un keramikas flīzēm, kas ir atbilstoši sagatavotas (skatiet sadaļu "Grīdas sagatavošana").
- Matrix 70 ir piemērota visu veidu paaugstinātām grīdām saskaņā ar standarta EN12825 prasībām. Tā kā šis standarts ir izstrādāts tieši paklāja flīžu uzstādīšanas vajadzībām, aprakstītais līmeniskuma līmenis var nebūt pietiekams, lai panāktu labāko Matrix 70 estētisko izskatu, neizmantojot pastāvīgas iedarbības līmi. Paaugstināto piekļuves grīdu līmeniskuma palielināšana, pārsniedzot standarta prasības, vēl vairāk uzlabos estētiskās īpašības. Pirms uzstādīšanas ieteicams tikties ar visām iesaistītajām pusēm, lai vienotos par pielaidēm.

- Matrix 70 var izmantot ar tradicionālajām ūdens bāzes zemgrīdas apsildes un dzesēšanas sistēmām. Skatiet atsevišķo sadaļu par zemgrīdas apsildi. Grīdas pamatnes virsmas temperatūra nekad nedrīkst pārsniegt 27 °C.
- Matrix 70 ir piemērota tikai uzstādīšanai iekštelpās.
- Sezonālie temperatūras apstākļi: Matrix 70 galvenokārt paredzēta biroja telpām ar regulējamu temperatūru. Jebkādos apstākļos uzturiet gaisa un grīdas seguma temperatūru diapazonā no 15 °C līdz 27 °C. Izvairieties no straujas temperatūras paaugstināšanās par vairāk nekā 5 C 12 stundās.
- Vietās, kas var būt pakļautas ārkārtēji lielām temperatūras svārstībām un/vai ļoti intensīvai satiksmei un lielai slodzei, Matrix 70 ir pilnībā jāpielīmē ar Xtrafloor® HT līmi vai ieteicamo dispersiju vai 2 komponentu epoksīda/PU līmi. (skatiet zemāk)

Grīdas pamatnes sastāvs, konstrukcija un kvalitāte

Zināšanas par grīdas pamatnes sastāvu un konstrukciju sniedz vērtīgu informāciju, kas ļauj pareizi pārbaudīt grīdas pamatnes pieļaujamo mitruma līmeni, līmeniskumu, spiedes un stiepes izturību. Turklāt šie dati norāda, kāda veida grīdas sagatavošana, līmeņošanas/izlīdzināšanas maisījums un iespējamā mitruma barjera var būt nepieciešama, veicot uzstādīšanu. Ja rodas neskaidrības vai šaubas par grīdas pamatnes kvalitāti vai sastāvu, skatiet valsts uzstādīšanas normatīvus un/vai sazinieties ar grīdas sagatavošanas, līmeņošanas maisījuma ražotāju/ piegādātāju.



Valsts noteikumi un standarti

Vietai un uzstādīšanas apstākļiem vienmēr jāatbilst attiecīgajiem valsts noteikumiem un uzstādīšanas standartiem.

Ja valsts standarts vai noteikums ir pretrunā ar ražotāja ieteikumiem, noteicošais ir stingrākais no abiem.

Grīdas pamatnes sagatavošana

Grīdas pamatnes neatbilstības

Labā sagatavošana ir būtiska pareizai uzstādīšanai. Tas ir ļoti svarīgi izcilai Matrix 70 apdarei. Matrix 70 izskats ir atkarīgs no tā, cik kvalitatīvs ir pamats, uz kura tā tiek uzstādīta. Jebkuras nevienmērības grīdas pamatnē būs redzamas arī gatavajā grīdā, tādēļ tās atbilstoši jānovērš pirms ieklāšanas.

Grīdas pamatnei jābūt cietai, stabilas uzbūves, līdzenai, gludai, tīrai un sausai, kā arī bez bojājumiem un piemērotai paredzētajam mērķim. Ja nepieciešams, noskrāpējiet un noņemiet veco līmi un vaļīgo klājuma izlīdzinošo maisījumu. Pārliecinieties, ka uz grīdas pamatnes nav ķīmisku vielu un cita piesārņojuma.

Estētisku apsvērumu dēļ ieteicams, lai grīdas pamatnes nelīdzenums nepārsniegtu 2 mm, mērot 200 cm platumā.

Jāizvēlas piemērots saplākšņa/līmeņošanas maisījums, lai gatavās grīdas virsmā neparādītos nelīdzenumi. Tomēr piemērotu materiālu, tostarp saplākšņa, izlīdzināšanas/līmeņošanas maisījumu un jebkuru papildu izstrādājumu izvēle ir atkarīga no telpas izmantošanas vajadzībām, un par to ir jāvienojas sagatavošanas materiālu piegādātājam un grīdas ieklāšanas darbuzņēmējam. Visi izmantotie grīdas sagatavošanas materiāli jālieto saskaņā ar ražotāja ieteikumiem un valsts standartiem attiecībā uz izturīgu grīdas segumu.

Matrix 70 ir piemērota visu veidu paaugstinātām grīdām saskaņā ar standarta EN12825 prasībām. Tā kā šis standarts ir izstrādāts, ņemot vērā paklāja flīžu uzstādīšanu, aprakstītais līmeniskuma līmenis var nebūt pietiekams, lai panāktu labāko Matrix 70 estētisko izskatu, neizmantojot pastāvīgas iedarbības līmi. Paaugstināto grīdu līmeniskuma palielināšana, pārsniedzot standarta prasības, vēl vairāk palielinās estētisko izskatu.

Pirms uzstādīšanas ieteicams tikties ar visām iesaistītajām pusēm, lai vienotos par pielaidēm, jo konstrukcijas veids un apdare ietekmē estētiskos aspektus. Vairumā gadījumu noformējumi ar krāsu variācijām, smagāku struktūru un izteiktu reljefu būs piemērotāki neregulārām grīdas pamatnēm nekā modeļi ar viendabīgām krāsām, nelielu struktūru un bez reljefa.

Grīdas pamatnes mitruma saturs

- Grīdas pamatnes mitrumam jābūt atbilstošam vietējiem vai valsts standartiem, kas attiecas uz tekstilmateriālu grīdas segumu ieklāšanu.
- Neapsildāma cementēta grīdas pamatne, ar mitruma līmeni, kas mazāks nekā 2,0CM% - 75% RH
- Apsildāma cementizēta grīdas pamatne, ar mitruma līmeni, kas mazāks par 1,8CM% - 75% RH.
- Neapkurināma anhidrīta (kalcijsulfāta) grīdas pamatne ar mitruma līmeni, kas mazāks par 0,5CM% (RZM).

- Apsildāma anhidrīta (kalcijsulfāta) grīdas pamatne ar mitruma līmeni, kas mazāks nekā 0,3CM%

Pamatnes betona un akmens pamatgrīdām ir jābūt efektīvai mitrumaizturošai plēvei (Damp Proof Membrane, DPM) saskaņā ar elastīgo grīdas segumu ieklāšanas valsts standartiem. Ievērojiet ražotāja detalizētos norādījumus par virsmas uzklājamā DPM uzstādīšanu un līmeņošanas maisījuma lietošanu. Pārskatu par ražotājiem un piegādātājiem var nodrošināt Moduleo®.



Svarīgi!

Grīdas ieklāšanu nevajadzētu sākt, kamēr uzstādītājs nav novērtējis un apstiprinājis grīdas pamatnes un uzstādīšanas nosacījumus.

Aklimatizācija

Matrix 70 ir jāaklimatizējas uzstādīšanas telpā vai līdzvērtīgā vietā vismaz 24 stundas pirms uzstādīšanas, vai līdz brīdim, kad izstrādājums ir sasniedzis apkārtējās vides temperatūru, proti, minimālo temperatūru 18 °C un maksimālo 27 °C.

- Uzglabājiet dēļus vai flīzes taisnās kaudzēs drošā attālumā no apkures vai dzesēšanas sistēmām, vai logiem, kuros iespīd tieša intensīva saules gaisma. Tas nepieciešams pakāpeniskas aklimatizācijas nodrošināšanai.

Temperatūra pirms uzstādīšanas

Matrix 70 jāuzstāda istabas temperatūras diapazonā no 18 °C līdz 27 °C un ar grīdas pamatnes temperatūru virs 15 °C.

Uzstādīšanas sākšana

Temperatūras apstākļi uzstādīšanas laikā un pēc tās

24 stundas pirms uzstādīšanas un uzstādīšanas laikā jāuztur nemainīga temperatūra, kas svārstās ne vairāk kā 5 °C dienā un nav zemāka par nepieciešamo 18 °C istabas temperatūru un 15 °C grīdas pamatnes temperatūru.

Zemgrīdas apsilde

Matrix 70 var izmantot ar tradicionālajām ūdens zemgrīdas apsildes sistēmām (saskaņā ar standarta EN 1264 1. līdz 5. daļu). Vadu elektrosistēmas nav ieteicamas, ja vien sistēma nav pārklāta ar vismaz 9 mm biezu piemērotu izlīdzinošo maisījumu. Jāizvairās no tieša kontakta ar elektriskajām apsildes sistēmām. Virsmas temperatūra nekad nedrīkst pārsniegt 27 °C. Ja rodas šaubas, vērsieties pēc papildu padoma. 72 stundas pēc uzstādīšanas grīdas apsilde pakāpeniski jāpalielina par 5 °C dienā, līdz tā sasniedz standarta darba temperatūras apstākļus ar maksimālo darba temperatūru 27 °C. Lai uzzinātu par sistēmas piemērotību, lūdzu, pārbaudiet ražotāja norādījumus.

Piezīme (turpmāk norādītais attiecas tikai uz uzstādīšanu uz Xtrafloor brīviem pašlīmējošiem apakšslāņiem) Daži infrasarkanie apsildes paneli var būt piemēroti, tomēr jābūt piesardzīgiem, jo dažas no šīm sistēmām var izraisīt ļoti pēkšņu siltuma pieaugumu, kas nav ieteicams. Nekādā gadījumā virsmas temperatūra nedrīkst pārsniegt 27 °C. Ja rodas šaubas, vērsieties pēc papildu padoma.

Zemgrīdas dzesēšana

Matrix 70 var uzstādīt arī virs grīdas dzesēšanas sistēmām. Tomēr dzesēšanas ūdens apgādes temperatūru nedrīkst pazemināt zem rasas punkta temperatūras. Vienmēr uzturiet grīdas pamatnes temperatūru vismaz 3 grādus virs rasas punkta. Temperatūra, kas zemāka par rasas punktu, radīs kondensāciju un tādējādi var sabojāt līmi un grīdas segumu.

Nepieciešamā izplešanās sprauga

Matrix 70 galvenokārt paredzēta biroja telpām ar regulējamu temperatūru. Jebkādos apstākļos uzturiet gaisa un grīdas seguma temperatūru diapazonā no 15 °C līdz 27 °C. Izvairieties no straujas temperatūras paaugstināšanās par vairāk nekā 5 C 12 stundās. Šajos statistiskajos apkārtējās vides apstākļos pietiek ar Matrix 70 uzstādīšanu pret sienu bez spriegojuma.

Vietās, kas var būt pakļautas ārkārtēji lielām temperatūras svārstībām un/vai ļoti intensīvai satiksmei un lielai slodzei, Matrix 70 ir pilnībā jāpielīmē ar Xtrafloor® HT līmi vai 2 komponentu epoksīda/PU līmi. (skatiet zemāk) Šādos gadījumos arī izplešanās spraugas nav nepieciešamas.

Informāciju par uzstādīšanu virs pašlīmējošiem vaļīgiem apakšslāņiem skatiet sadaļā "Ieteicamais apakšslānis".

Uzstādīšanas paņēmieni

Matrix 70 parasti var uzstādīt, izmantojot zemāk norādītos paņēmienus.

- Daļēji brīvi ieklāts uz Xtrafloor® fiksatora (vēlamā opcija)
- Pilnībā pielīmēts grīdas pamatnei ar pastāvīgi noturīgu līmi

- Pielīmēts brīvi ieklātam apakšslānim

-

Par citiem uzstādīšanas paņēmieniem, kas nav iekļauti šajā pārskatā, vienmēr vērsieties pēc tehniskā padoma pie Moduleo®.

Daļēji brīvi ieklāts uz Xtrafloor® fiksatora (neierobežots m²)

Matrix 70 dēļi vai flīzes tiek ieklāti bez spriegojuma un nepārtraukti saskari vienai ar otru un pret sienām/cokoliem. Viss laukums ir jāpielīmē ar Xtrafloor® fiksatoru.

Vienmērīgi uzklājiet pareizo līmes daudzumu uz grīdas pamatnes un ļaujiet tai nožūt (cik nepieciešams), līdz tiem sasniegta sākotnējā līmes stiprība. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet izmantojamās līmes specifikācijas.

Fiksatora/atlaišanas līmes izmantošanas priekšrocības

Fiksatora/atlaišanas līmes izmantošana samazina Matrix 70 jutību pret kustībām uz grīdas pamatnēm un nodrošina lielāku izturību pret mēbelēm uz ritenīšiem vai rites slodzi.

Viegli uzstādāms un noņemams

Ātra uzstādīšana (arī apdzīvotā vidē) Taupa laiku un izmaksas Tūlītēja pieejamība Elastība: joprojām viegla piekļuve grīdas pamatnei Viegli remontējams Noņemams un atkārtoti lietojams, nebojājot grīdas pamatni

Piezīme.

Grīdas seguma pamatne pēc noņemšanas var palikt lipīga. Pirms atkārtotas uzstādīšanas grīdas segums ir jāaizsargā pret putekļu un gružu piesārņojuma. Ja nepieciešams, virs esošās var uzklāt papildu fiksatora/atlaišanas līmvielas slāni (tāda paša zīmola un veida).

Pilnībā pielīmēts ar ieteicamo Xtrafloor® vai 2 komponentu epoksīda/puti līmi (neierobežots m²)

Matrix 70 dēļi vai flīzes tiek ieklāti bez spriegojuma un nepārtraukti saskari vienai ar otru un pret sienām/cokoliem.

Visa platība ir jāpielīmē ar ieteicamo līmi, ievērojot ražotāja ieteikumus. Līmējošā stiprinājuma izmantošana samazina Matrix 70 jutību pret kustībām uz piekārtām grīdas pamatnēm, vietās, kur notiek temperatūras un mitruma svārstības un nodrošina lielāku izturību pret mēbelēm uz ritenīšiem vai rites slodzi.

Pastāvīgi noturīgas līmes izmantošanas priekšrocības

Dispersijas līme: Piemērots jebkurai virsmai, intensīvai lietošanai un telpās ar nelielām temperatūras svārstībām. Ideāls risinājums kombinācijai ar citām (mazāk kritiskām) vietām, kas ir uzstādītas uz fiksatora/atlaišanas līmes.
2 komponentu līme: Piemērota vietām ar regulāru mitrināšanu (ieejas ceļiem) un zonām ar lielām temperatūras svārstībām, piemēram, ziemas dārziem, kuriem nav temperatūras regulēšanas, lielu stikla logu priekšā.

Ieteicamās līmes

Noteikti ieteicams izmantot atbilstošas Xtrafloor® līmes. Citas līmes jūsu valstij var apstiprināt to ražotājs, taču uz tām neattiecas Moduleo® garantija. Ieteikumi par līmēm var atšķirties atkarībā no valsts vai kontinenta līmes sastāva, vietējo klimatisko apstākļu un valsts uzstādīšanas noteikumu vai standartu dēļ.

Jebkuru ārkārtas apstākļu gadījumā, kad nepieciešama īpaša līmes izvēle, sazinieties ar Moduleo® tehniskā dienesta darbiniekiem.

Ieteicamais apakšslānis

Lai gan Matrix 70 tradicionāli tiek fiksēta vai pielīmēta tieši pamatnei, var apsvērt iespēju to uzstādīt arī uz apakšslāņa. Xtrafloor® ir apakšslānis brīvai ieklāšanai un/vai uzlabotai akustikai. Vienmēr izmantojiet apakšslāni, ko Moduleo® ir pārbaudījis un apstiprinājis izmantošanai ar grīdas segumu. Moduleo® neuzņemsies nekādu atbildību, ja tiek izmantotas neapstiprinātas kombinācijas.

Xtrafloor® Flex Pro: Lietošana lielas slodzes apstākļos

- Uzlabota skaņas izolācija ($\Delta L_w = 15$ dB ar 5 mm Moduleo®)
- Atlīmējama folija un spiedienjutīga līmes plēve ātrai un vienkāršai uzstādīšanai.
- ,Piemērots zemgrīdas apsildei un dzesēšanai
- Nodrošina izcilu izmēru nemainību
- Piemērots krēsliem ar ritenīšiem un rites slodzēm līdz 250 kg

Ar Xtrafloor® Flex Pro var izlīdzināt nelielus nelīdzenumus ar platumu līdz 5 mm. Tas ļauj veikt uzstādīšanu uz esošiem grīdas segumiem, piemēram, linoleja, kompaktajām PVC grīdām un koka grīdas dēļiem vai keramikas flīzēm (nepārkāpjot šuves), ar nelieliem grīdas nelīdzenumiem vai vispār bez tiem.

Xtrafloor® Flex Pro ir jāuzstāda uz grīdām, kuru virsmas minimālā temperatūra uzstādīšanas laikā ir 18 °C. Ir ārkārtīgi svarīgi uzraudzīt un atzīmēt šos apstākļus visas uzstādīšanas laikā. Saglabājiet pierakstus kā pierādījumu par uzstādīšanas apstākļiem.

Matrix 70, kas uzstādīta uz Xtrafloor® Flex Pro ir "peldošā" grīda. Stabilas temperatūras apstākļos pietiek ar uzstādīšanu bez spriegojuma (=1 līdz 2 mm izplešanās sprauga telpas/platības perimetrā). Pārdomātus risinājumus izplešanās spraugas segšanai skatiet sadaļā "Grīdas apdare".



Brīvi ieklājama apakšslāņa uzstādīšana

Novietojiet loksnes savienotas, no vienas malas līdz otrai 90° leņķī pret jaunā grīdas seguma ieklāšanas virzienu. Xtrafloor® apakšslāņi ir jāiekļāj ar apdrukāto pusi uz augšu (kur iespējams). Nav nepieciešams nostiprināt vienu loksni pie citas. Tagad sāciet jaunās grīdas ieklāšanu saskaņā ar uzstādīšanas norādījumiem. Neizmantojiet līmi bez iepriekšējas apspriešanās ar Moduleo® tehnisko dienestu.

Garantija: mūsu garantija attiecas uz atbilstoša Xtrafloor® apakšslāņa izmantošanu. Citi apakšslāņi nav ieteicami, un uz tiem neattiecas garantija.

Uzstādīšana uz Xtrafloor® Flexlok līmlentēm

Matrix 70 dēļi vai flīzes tiek ieklāti bez spriegojuma un nepārtraukti saskari vienai ar otru pret sienām/cokoliem. Novietojiet vismaz vienu līmlentes gabalu zem katra stūra tā, lai dēļi vai flīzes tiktu piestiprinātas viena otrai pretējā pusē. Jūs izveidosit "peldošu" grīdu, kas ir savstarpēji savienota.

Priekšrocības

- Viegli uzstādāms un noņemams
Ātra uzstādīšana (arī apdzīvotā vidē) Taupa laiku un izmaksas Elastība: joprojām viegla piekļuve grīdas pamatnei Viegli remontējams Noņemams un atkārtoti lietojams, nebojājot grīdas pamatni

Pakāpeniska uzstādīšana

Ieteicamie darbarīki

- Mērlente
- Zīmulis
- Krīta līnija/lāzera līnija, lai nodrošinātu, ka klājums sākas/turpinās taisni
- (Acc) Fiksators vai līme un atbilstošs aplikators: krāsu rullītis fiksatoram un ķelle līmei (nav nepieciešama pašlīmējošam apakšslānim)
- Xtrafloor® Flexlok līmlentes, kur nepieciešams
- Mitra drāna līmes atlikumu noņemšanai (nav nepieciešama pašlīmējošam apakšslānim) Iestatīšanas taisnstūris
- Universālais nazis
- Veltis, vismaz 50 kg vai rokas rullītis maziem laukumiem, kas nav pieejami ar lielo velti (nepieciešams tikai tad, ja uzstādāt uz līmes)



Vispārīgi

Izvēlieties uzstādīšanas paņēmieni, pamatojoties uz iepriekšējo sadaļu "Uzstādīšanas paņēmieni".

1. darbība. Nosakiet Moduleo® grīdas seguma ieklāšanas virzienu. Aprēķiniet, kāds būs dēļu vai flīžu laukums visā telpas/zonas platumā, un atzīmējiet uz grīdas 100 % taisnu līniju ar krīta līniju/lāzera līniju, parasti paralēli garākajai taisnajai sienai.

Ja uzstādīšanā izmantojat līmi, turpiniet no 2. darbības. Lai uzzinātu, kā veikt uzstādīšanu uz Xtrafloor® brīvi ieklājama apakšslāņa, skatiet iepriekšējo sadaļu "Brīvi ieklājama apakšslāņa uzstādīšana". Informāciju par uzstādīšanu uz Xtrafloor® Flexlok līmlentēm skatiet iepriekš sadaļā "Uzstādīšanas paņēmieni".

2. darbība. Uzvelciet otru līniju, lai izveidotu sekciju (piemēram, 5 rindu platu), ko pielīmēt ar pareizā veida Xtrafloor® līmi (ja vien neizmanto Xtrafloor® fiksatoru, kur vienā darbībā var ieklāt visu telpu). Pirms Xtrafloor® līmes lietošanas izlasiet norādījumus.

3. darbība. Vienmērīgi uzklājiet pareizo līmes daudzumu uz grīdas pamatnes un ļaujiet tai nožūt (cik nepieciešams), līdz tiem sasniegta sākotnējā līmes stiprība. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet izmantojamās līmes specifikācijas.

4. darbība. No līmes brīvajā laukumā novietojiet dēļus vai flīzes, ievērojot pamatnes bultiņu virzienu. Otrajai/nākamajai rindai paņemiet jaunu paneli un izlemiet, cik lielam jābūt pirmajam gabalam (vai izmantojiet kādu no iepriekšējo rindu pārpalikumiem). Lai panāktu pievilcīgu un dabisku izskatu, mēs neiesakām izmantot no 1. rindas pāri palikušo gabalu kā pirmo gabalu nākamajā rindā; uzstādiet ar dažādiem intervāliem. Pretējā gadījumā tiks izraisīts tā dēvētais "kāpņu efekts".

Sagrieziet dēļus vai flīzes, bez spriegojuma, pret sienu vai grīdlīstēm.

Neizklājiet līmi uz sekcijas, kas ir lielāka, nekā varat apstrādāt darba laikā (izņemot gadījumus, kad tiek izmantots fiksators, kad vienā darbībā var ieklāt visu telpu).

5. darbība. Lai nodrošinātu pilnīgu saskari ar līmi/ fiksatoru, nekavējoties piespiediet katru dēli vai flīzi ar berzes bloku vai rokas rullīti.

6. darbība. Noslaukiet lieko līmi ar mitru drānu.

7. darbība. Izmantojot maksimālas saskares līmi: Nekavējoties sarullējiet katru sekciju ar (vismaz) 50 kg smagu grīdas veltni. Līmes sacietēšanas laikā vairākas reizes rullējiet dažādos virzienos.

Atkārtojiet 2. līdz 7. darbību, līdz uzstādīšana ir pabeigta.

Jūsu grīdas apdare

Xtrafloor® piedāvā virkni pārdomātu grīdas segumu risinājumu jūsu apdares vajadzībām. Piedāvājums apvieno unikālu funkcionalitāti ar stilu: izturīgs risinājums, kas vienmēr nodrošina vienmērīgas pārejas.

Kā pabeigt grīdas ieklāšanu pie sienas

Xtrafloor® krāsojamas grīdlīstes: stils pēc izvēles

- Unikāls ūdensnecaurlaidīgs materiāls Iepriekš pieskaņojiet gruntēto grīdlīstu krāsu ar sienu krāsu Izmantojiet mūsu renovācijas grīdlīstes, lai pārklātu esošās grīdlīstes



Xtrafloor® gala profils

- Gluds alumīnija profils uz spēcīgas alumīnija pamatnes minimālisma dizainam, kas piešķir viedu un elegantu izskatu



Kā pārklāt izplešanās spraugas (ja nepieciešams)

Xtrafloor® T formas profils

- Gluds alumīnija profils uz spēcīga alumīnija pamatnes minimālisma dizainam, kas piešķir viedu un elegantu izskatu Izturīgs un vienkāršs risinājums,
- lai pārklātu atstarpi starp divām blakus esošām grīdām vienā līmenī



Kā savienot grīdu ar augstāka vai zemāka līmeņa grīdas virsmām

Xtrafloor® Pārejas profils

- Gluds alumīnija profils uz spēcīga alumīnija pamatnes minimālisma dizainam, kas piešķir viedu un elegantu izskatu Savienojiet grīdu ar apakšējām grīdas virsmām, ar augstuma starpību līdz 6 mm Var izmantot arī, lai veiktu pāreju starp 2 dažādiem grīdas seguma veidiem (piemēram, paklāju)



Konkrētus uzstādīšanas norādījumus par Xtrafloor® skatiet šeit: www.moduleo.com.

Jūsu grīdas uzturēšana

Atbilstoša apkope palīdzēs saglabāt izskatu un pagarinās Matrix 70 grīdas darbību. Apkopes biežums būs atkarīgs no izmantošanas slodzes un veida, netīrības pakāpes, grīdas krāsas un veida.

Zemāk tiks sniegts īss kopsavilkums par 5 galvenajiem efektīvas apkopes punktiem.

Lai iegūtu pilnus apkopes norādījumus un informāciju par ieteicamiem izstrādājumiem, ieteicams skatīt www.moduleo.com.

1. Preventīvie pasākumi

- Netīrumu uzkrāšanās nepieļaušana ir vienkāršāka un lētāka nekā to noņemšana no grīdas.
- Pareizs ieejas materiāls spēj savākt lielu daudzumu sausas augsnes, kā arī absorbēt ūdeni vai eļļas mitrumu.



- Profilakse nozīmē arī pareizu grīdas seguma un raksta/krāsas izvēli pareizajā zonā; piemēram, izvairieties no pārāk tumšām vai pārāk gaišām krāsām lielas slodzes zonās netālu no uzņēmuma ēkas ieejas.

- Aizsargājiet pret mēbeļu pēdu radītiem skrāpējumiem, izmantojot platus, brīvi kustīgus ritenīšus, rulliņus vai paliktņus... Skatiet vietni www.scratchnomore.nl. PIEZĪME. Filca aizsargpaliktņi var uztvert netīrumus un smiltis, kas izraisa skrāpējumus vai turpmākus grīdas seguma bojājumus.



- Izmantojiet mēbeļu vāciņus vai citus aizsarglīdzekļus zem smagiem priekšmetiem vai ierīcēm, lai nepieļautu iedobumus.
- Izstrādājuma garantija neattiecas uz grīdas seguma mehāniskiem bojājumiem, kas radušies smagas pārslodzes vai mēbeļu/priekšmetu slīdēšanas rezultātā, un paliekošiem gumijas/lateksa traipiem.

2. Putekļu sūkšana

Regulāra putekļu sūkšana ir vissvarīgākā veiksmīgas apkopes sastāvdaļa, lai savāktu visas smiltis, gružus un citas cietās daļiņas. Putekļu sūkšana ir daudz efektīvāka šāda veida netīrumiem nekā mitrā tīrīšana, kas parasti pārvieto netīrumus no vienas vietas uz citu, nevis savāc tos.



3. Šļakstu un traipu tīrīšana

Šļaksti un traipi ir neizbēgami, taču tiem nav jābūt pastāvīgiem. Ātri savāciet šļakstus, lai būtu mazāk noturīgu traipu. Vispirms mēģiniet saslaucīt šļakstus ar sausu drānu/virtuves dvieli, un pēc tam izmantojiet ūdeni. Izmantojiet mazgāšanas/tīrīšanas līdzekļus tikai tad, ja iepriekšminētais nav pietiekams, lai satīrītu šļakstus/traipus. Izmantojiet neitrāla pH mazgāšanas līdzekļus; izstrādājumu klāstu skatiet vietnē www.james.eu.



Plašākai tīrīšanai, piemēram, lai satīrītu eļļu/taukus/virsmas netīrumus virtuves zonā/ieejas zonās, var būt nepieciešama mitrā tīrīšana ar mazgāšanas līdzekli, piemēram, izmantojot izstrādājumus no vietnes www.james.eu. Šajā gadījumā vienmēr izmantojiet tā dēvēto “divu spaiņu” paņēmieni, kas ir viens spainis ar ūdeni un mazgāšanas līdzekli un viens spainis ar tīru ūdeni skalošanai.



4. Regulāra tīrīšana

- Pārbaudiet un izvērtējiet grīdas izskatu. Sezonālitate var mainīt arī apkopes prasības.
- Putekļu sūkšana, lai savāktu smiltis, gružus un citas cietās daļiņas.
- Vieglai tīrīšanai var pietikt arī mitru grīdas suku. Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus, ja tie nav nepieciešami.
- Biežāk sastopamā kļūda ir pārmērīga mazgāšanas līdzekļa izmantošana, kas pēc tam atstāj uz virsmas plēvi. Šajā gadījumā notīriet grīdu dažas reizes bez mazgāšanas līdzekļa, lai satīrītu liekās ziepes/mazgāšanas līdzekli, un tādējādi atgriezties standarta stāvoklī. Noteikti atšķaidiet mazgāšanas līdzekļus saskaņā ar ražotāju ieteikumiem.
- Lielākām (komerciālām) platībām var izmantot profesionālu tīrīšanas mašīnu ar rotējošām sukām un vakuuma sūkšanu.



5. Dziļā tīrīšana

- Regulāra tīrīšana grīdas segumam ir daudz izdevīgāka nekā periodiska smaga vai dziļa tīrīšana. Tomēr sezonālitate var ietekmēt nepieciešamo tīrīšanas apjomu.
- Ar putekļsūcēju savāciet virsmas putekļus un smiltis.



Kad tīrāmā daļa ir atbrīvota no putekļiem un gružiem, ar smidzinātāju uzklājat neitrāla pH tīrīšanas līdzekļa šķīdumu (vai atkarībā no piesārņojuma līmeņa vieglu sārmainu tīrīšanas līdzekli), kas rūpīgi atšķaidīts atbilstoši ražotāja norādījumiem. Atstājat pietiekami ilgu laiku, lai apstrādātu un noņemtu netīrumus. Var būt nepieciešama neliela samaisīšana ar mīkstu suku.

Savāciet šķīdumu ar tīru “mikrošķiedras” grīdas suku, izmantojot nepārtrauktu un vienmērīgu kustību no vienas puses uz otru. Izmantojot suku galvu, tā atstās nogulsnes un sāks skrāpēt grīdu. Šajā brīdī netīrā suku galva ir jānoņem, jāizgriež, jāievieto piemērotā maisiņā un jāuzliek tīra suku galva. Pēc tam cikls jāatkārto, līdz visa grīda ir apstrādāta, ir tīra un bez svītrām. Nepārvietojiet netīro ūdeni no vienas vietas uz otru, var būt nepieciešama tīrīšana.



- Pēc tam netīrās suku galvas ir jāmazgā veļas mašīnā un jāizžāvē, lai tās būtu gatavas atkārtotai izmantošanai.
- Daudz netīrumu un smilšu; var būt nepieciešams izmantot “skrubja žāvētājs” ar tūlītēju slapjo vakuuma ekstrakciju pirms tīrīšanas. Numatic International piedāvā šim lietojumam atbilstošu iekārtu klāstu. Papildu padomus var saņemt tieši no ražotāja, tā izplatītājiem vai specializētiem grīdas kopšanas uzņēmumiem.



Svarīga garantijas daļa

- Gandrīz visu grīdas segumu krāsa laika gaitā tiks pakļauta UV gaismai. Izvairieties no tā, izmantojot aizkarus vai saulesargus, kad saule ir ļoti spoža. PVC ir arī tendence tumsā dzeltēt. Kombinētā iedarbība var izraisīt nosegto vietu (zem mēbelēm, zem pastāvīgi slēgtām durvīm utt.) krāsas atšķirību, salīdzinot ar neaizsegtajām zonām. Tas ir raksturīgs visiem PVC grīdas segumiem, tādēļ nav iekļauts mūsu garantijas nosacījumos.
- Izvairieties no gumijas vai lateksa pamatnes paklājiņiem, jo tie var atstāt traipus. Neizmantojiet gumijas un lateksa ritenišus vai aizsargvāciņus zem mēbelēm (ieteicams lietot "W" veida ritenišus saskaņā ar standarta EN 12529 prasībām).
- Brīvas ieklāšanas gadījumā mūsu garantijas nosacījumi netiek attiecināti uz vinila grīdas seguma bojājumiem, ko izraisījuši liela pārslodze, rites slodze vai slīdēšana.
- Neļaujiet cigaretēm, sērkokļiem un citiem ļoti karstiem priekšmetiem saskarties ar grīdu, jo tas rada neatgriezeniskus bojājumus.
- Svarīgi! Tīrīšanu vai apkopi drīkst veikt tikai tad, ja grīda ir pareizi uzstādīta un tai nav redzamu nepilnību.
- Lai saņemtu pilnus garantijas nosacījumus, sazinieties ar pārstāvi/piegādātāju.
- Šis dokuments tika izdots (skatiet šī dokumenta beigās) un aizstāj visas iepriekšējās versijas, tajā pašā laikā tas tiek aizstāts, tiklīdz tiek publicēta jauna versija. Lai iegūtu jaunāko versiju, vienmēr skatiet vietni www.moduleo.com. Sākotnējā angļu valodas versija vienmēr ir vadošā.
- Ja pastāv pretrunas starp šiem uzstādīšanas norādījumiem un valsts tehniskajiem standartiem/normatīviem, noteicošais ir stingrākais no abiem.

IVC Group - 07/12/2023

