Inter

Технические характеристики

Класс нагрузки	ГОСТ 58898-2020	23 - 31
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529-2016	2.00
Толщина защитного слоя, мм	ГОСТ 11529-2016	0.40
Общий вес, кг/м²	ГОСТ 11529-2016	1.60
Доступные ширины*, м	ГОСТ 11529-2016	2 / 2.5 / 3 / 3.5/ 4
Стандартная намотка, м	ГОСТ 11529-2016	30
Класс пожарной опасности	ФЗ № 123 от 22.07.2008	КМ5
Качество воздуха в помещении	СЭЗ	низкий уровень ЛОС
Шумоизоляция, дБ	EN ISO 717-2	16
Сопротивление скольжению, R	DIN 51130	R9
Остаточная деформация, мм	ГОСТ 11159	≤0.30 мм
Теплоизоляция, м²К/Вт	EN ISO 12664	0.0092
Теплопроводность, Вт/мК	EN ISO 10456	0.25 Вт/мК
Срок службы (лет)**	ТУ производителя	15
Срок службы коммерческий (лет)**	ТУ производителя	5

* - На избранные артикулы коллекций, актуальные ширины уточняйте у менеджеров IVC.

** - Указанный срок службы действителен при соблюдении соответствия покрытия классу помещений и выполнении требований инструкции по подготовке основания, укладке и уходу.

ivc home
RESIDENTIAL FLOORS